Специален лак за плочки 3 в 1

Технически информационен лист

750ml / Номер на артикула. 025024 / EAN 4016215025024



Този специален лак на водна основа е идеален за покриване на керамични стенни плочки на закрито. Той съчетава грунд, топ лак и уплътнител в едно нанасяне, предлага оптимална адхезия и копринено матово, бяло покритие. Не пожълтява, има ниска миризма и се нанася лесно с валяк или четка.

- Грунд, топ лак и уплътнител в едно
- бяла копринена материя
- Оптимално залепване
- нежълтеещ
- Слаба миризма

Област на приложение

Боя за плочки на водна основа за керамични стенни плочки на закрито - сатенено матова, без грунд, идеална за бани и кухни.

Подготовка

Плочките трябва да са сухи, чисти и без прах и мазнини. Почистете плочките старателно с baufan Multi-Clean. Сапунът, варовикът и остатъците от силикон трябва да бъдат отстранени. Поправете повредените фуги или дупки за дюбели с baufan Tile and Joint Repair и оставете да изсъхне добре преди по-нататъшна обработка. Маскирайте съседните повърхности, като подове и санитарни предмети.

Обработка

Нанесете лака за плочки два до три пъти с лаков валяк с къс косъм и с междинно изсъхване. Отстранете самозалепващата се лента веднага след нанасянето на лака. Лакът е сух на допир след около 60 минути и може да се боядисва след 4-6 часа - времето за съхнене може да е по-дълго при неблагоприятни условия на околната среда (напр. ниска температура или висока влажност). За цветни покрития боята за плочки може да се оцвети с до 10 ml универсален концентрат за оцветяване decomix на кутия от 750 ml.

Потребление

приблизително 100 ml/m². Съдържанието е достатъчно за приблизително 7,5 m² за един слой и приблизително 3,75 m² за два слоя.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена и я съхранявайте на хладно и незамръзващо място, недостъпно за деца.

Бележки

Лакираната повърхност може да се почиства със стандартни меки домакински почистващи препарати (не използвайте абразивни почистващи препарати). Не е подходяща за мокри помещения. Спазвайте техническата спецификация. Да не се прилага при температура под +8 °C. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. При пръскане могат да се образуват опасни респирабилни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Невтвърдените остатъци се изхвърлят в съответствие с EWC код на отпадъка № 08 01 11. Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.:

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

A/i, Wb) = 140 g/l. Съдържание на ЛОС в този продукт макс. 140 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.