

Копринен латекс с гланц

Технически информационен лист

2,5l / Номер на артикула.021736 / EAN 4016215021736

5l / Номер на артикула.021743 / EAN 4016215021743

10l / Номер на артикула.021750 / EAN 4016215021750



Тази висококачествена латексова боя придава на повърхностите елегантен, копринено гланцов завършек и впечатлява с високата си покривност. Тя е особено издръжлива на износване, устойчива на търкане и лесна за почистване - идеална за зони с голям трафик. Подходяща за употреба на закрито и открито, тя осигурява дълготрайни, добре поддържани повърхности с професионален вид.

- за високоустойчиви покрития
- Копринено гланцово покритие на повърхността
- Контрастно съотношение клас 2 с добив от 6,5 m²/l
- Клас на устойчивост на мокро износване 1 съгласно DIN EN 13300
- Степен на гланц: среден гланц
- Не съдържа разтворители, пластификатори и активни вещества за замъгляване
- безвъздушно пръскане
- Висока покривност

Област на приложение

Емулсионна боя за вътрешни и външни повърхности на стени и тавани. Идеална за повърхности, които трябва да могат да се почистват.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, изравнителни маси, цимент, гипс и варови мазилки), гипсокартон и други видове сухо строителство, здраво прилепващи слоеве емулсионна боя, както и дървесни стърготини, стъклени тъкани и други боядисваеми тапети и стенни покрития. Основата трябва да бъде суха, чиста, стабилна, равномерно абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабените материали, старите тапети и слабо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с Baufan Дълбокопроникващ грунд LF. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес Baufan.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валик, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Като грунд боята може да се разрежда с максимум 10 % вода. Нанесете неразреден като горен слой след изсъхване на първия слой боя. Когато покривате по-големи площи, работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С максимум 10 % универсални концентрати за оцветяване или твърда боя за оцветяване. Бележки за безвъздушно пръскане: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 бара

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 125 ml/m² Определете точното количество за консумация, като нанесете пробен слой върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Температура на нанасяне: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. внимание! При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. При пръскане използвайте комбиниран филтър A2/P2.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.