Бижу бяло

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула. 100967 / EAN 4016215100967
10l / Номер на артикула. 100998 / EAN 4016215100998



Бяла, много устойчива на износване емулсионна боя с изключителна покривност за най-високи изисквания. Осигурява елегантна матова, равномерна повърхност и впечатлява с високата си издръжливост. Идеална за жилищни и работни помещения, подложени на силно износване. Лесна за нанасяне с валяк, четка или пръскачка и идеална за постигане на перфектен резултат.

- За най-високите изисквания
- благородна матова повърхност
- Контрастно съотношение клас 1 с добив от 6 m²/l
- Клас на устойчивост на мокро износване 1 съгласно DIN EN 13300
- Ниво на блясък матов
- Не съдържа разтворители, пластификатори и активни вещества за замъгляване
- безвъздушно пръскане

Област на приложение

Бяла, много издръжлива емулсионна боя с отлична покривност за вътрешни повърхности на стени и тавани.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, изравнителни смеси, цимент, гипс и варови мазилки), гипсокартон и други видове сухо строителство, здраво прилепващи емулсионни бои, както и дървесни стърготини, стъклени тъкани и други боядисваеми тапети и стенни покрития. Основата трябва да е суха, чиста, здрава, абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабените материали, старите тапети и слабо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Deep Primer LF. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валяк, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. В повечето случаи е достатъчен един наситен и равномерен слой. При неравномерно абсорбиращи и висококонтрастни основи може да се наложи нанасяне на грунд. Като грунд боята може да се разрежда с максимум 5 % вода; като горен слой се нанася неразреден, след като първият слой боя е изсъхнал. Когато покривате по-големи площи, работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С макс. 10 % универсални концентрати за оцветяване или боя за пълно тониране и оцветяване. Бележки за пръскане без въздух: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 бара

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 125 ml/m² Определете точното количество за консумация, като нанесете пробен слой върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Температура на нанасяне: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. внимание! При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. При пръскане използвайте комбиниран филтър A2/П2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.