Боя за жилища за животни

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула. 103241 / EAN 4016215103241
10l / Номер на артикула. 103258 / EAN 4016215103258



Минерална боя на базата на хидрат на бял вар. Прозрачно покритие за всички обори или други вътрешни помещения. След изсъхване се получава устойчива на изтриване повърхност, която се отличава с висока степен на белота и много добра дишаща способност. Благодарение на алкалността си боята има също така антибактериално и противоплесенно действие.

- Идеален за всички конюшни за животни и други закрити помещения
- с висока пропускливост на водна пара и дишаща материя
- Регулиране на влажността
- с антибактериално действие, противоакарно, противогъбично и противоплесенно
- Без консерванти, разтворители и пластификатори

Област на приложение

Минерална боя на базата на хидрат на бял вар за всички животински обори и други вътрешни помещения. С висока дифузионна способност за водна пара и регулираща влажността.

Подготовка

Подходящ за всички мазилки, съдържащи вар и цимент, необработено дърво и устойчиви бои за вътрешна употреба. Повърхността трябва да е суха, чиста, стабилна, без прах и мазнини. Отстранете от повърхността отлепения материал и слабо прилепналите бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи трябва да се обработят предварително с бауфан силикатен фиксатив. В случай на съмнение се направи пробно нанасяне. Пукнатините, дупките и неравностите се изравняват с подходяща шпакловка на бауфан.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете с валяк, четка, кител или шпатула. Обикновено е достатъчен един слой в неразреден вид. При необходимост може да се нанесе втори слой след пълното изсъхване. Почистете инструментите веднага след употреба с чиста вода.

Време за изсъхване:
около 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за изсъхване съответно се удължава.

Оцветяване:
До макс. 4% с универсални концентрати за оцветяване (типове LW Oxyd).

Указания за нанасяне чрез безвъздушно пръскане:
Преди това боята трябва да се пресее без налягане (размер на отворите 0,5 мм).
Машинен филтър: 30 mesh
Ъгъл на разпръскване: 40°–50°
Дюза: 0,025 – 0,027
Налягане на разпръскване: 120 – 180 bar

Потребление

Гладки повърхности/фина мазилка → от 150 мл/м²

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение
Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място.

Бележки
Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата

Преди нанасянето се запознайте с данните, свързани с безопасността, в листа с данни за безопасност. Актуалните листи с данни за безопасност можете да намерите на нашия уебсайт www.baufan.de.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които не се боядисват, и ги предпазете от пръски. Осигурете достатъчна вентилация по време на нанасянето и изсъхването. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на боята. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Боята за обори „baufan“ може безпроблемно да се пребоядисва със същия материал. Преди нанасянето на други видове покрития боята за обори трябва задължително да се измие или изчетка.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците по EWC № 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.