Залепена боя за таван и стени

Технически информационен лист

2kg / Номер на артикула. 099797 / EAN 4016215099797



Боя на прах за устойчиви на изтриване и много дишащи вътрешни покрития. За боядисване върху минерални основи, гипсокартон и гипсово-влакнести плоскости, покрития с дисперсионни бои, тапети, груба хартия и др.

- Пропускливост на водни пари и дишане
- добро покритие
- оцветяване
- без консерванти

Област на приложение

Дисперсия за вътрешни повърхности на стени и тавани.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, шпакловъчни смеси, циментови, гипсови и варови мазилки), гипсокартон и други плоскости за сухо строителство, здраво залепнали слоеве от дисперсионни бои, както и тапети с груба текстура и обикновени тапети. Повърхността трябва да е суха, чиста, стабилна, с равномерна абсорбция, без прах и мазнини. Отстранете от основата рохки материали, стари тапети, стари лепилни бои и слабо залепнали бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи се грундират с baufan Tiefgrund LF. Пукнатините, дупките и неравностите се изравняват с подходяща шпакловка baufan.

Обработка

Изсипете съдържанието на опаковката в 2 л чиста, студена вода, като разбърквате енергично, и продължете да разбърквате за кратко време. След 2 часа разбъркайте отново добре. За оптимални резултати се препоръчва боята да се разбърка ден по-рано и да се остави да набъбне през нощта. Боята може да се нанася с валяк, четка, китка или шпатула. При силни разлики в цвета на основата се препоръчва след изсъхване на първия слой да се нанесе втори слой. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Време за съхнене:
около 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за съхнене съответно се удължава.

Оцветяване:
С максимум 0,2 % универсални концентрати за оцветяване или с пълноцветни и оцветяващи бои.

Потребление

Гладки повърхности/фина мазилка → 2 кг за около 15 м²
Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена, на хладно и сухо място.

Бележки

Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, въздуха и основата

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Тъй като боята за тавани и стени „baufan Geleimte“ не съдържа консерванти, разбърканият продукт трябва да се използва в рамките на 2 дни. За повишаване на устойчивостта на изтриване към разбърканата боя може да се добави латексно свързващо вещество „baufan“ – в този случай количеството вода трябва да се намали съобразно количеството на добавеното свързващо вещество.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които няма да се боядисват. Осигурете достатъчна вентилация по време на нанасянето и сушенето. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на боята. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата. Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de или на адрес info@baufan.de.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Код на отпадъка по EWC № 17 09 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.