Защитна боя

Технически информационен лист



750ml / Номер на артикула. 020319 / EAN 4016215020319
2,5l / Номер на артикула. 020326 / EAN 4016215020326
5l / Номер на артикула. 020357 / EAN 4016215020357
10l / Номер на артикула. 020401 / EAN 4016215020401

Силно непрозрачна, бяла защитна боя с интегрирана дългосрочна филмова защита, която надеждно предпазва от гъбички и плесени на закрито. Идеална за кухни, бани и други влажни помещения. Боята впечатлява с високата си покривност, устойчива на търкане повърхност и равномерно, матово покритие. Лесно се нанася върху минерални основи, тапети и дървени плоскости и осигурява постоянно чисти, хигиенични и добре поддържани стенни повърхности.

- със защита на филма за дългосрочна защита на филма на боята от заразяване с мухъл
- Идеален за кухни, бани и мокри помещения
- Висока покривност
- Устойчив на износване
- Контрастно съотношение клас 2 с добив от 6 m²/l
- Клас 2 на устойчивост на износване при мокра настилка съгласно DIN EN 13300
- за закрити помещения

Област на приложение

Бяла специална боя с висока покривна способност и защита на филма от плесени. За вътрешни повърхности на стени и тавани, идеална за бани и кухни.

Подготовка

За основи като бетон, зидария, изравнителни маси, циментови, гипсови и варови мазилки, гипсокартон и други гипсокартонени плоскости, здраво прилепващи емулсионни бои, както и дървесни частици, стъклопласт и други боядисваеми тапети и стенни покрития. Таванни панели от полистирол и подобни повърхности. Основата трябва да е суха, чиста, здрава и без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабените материали, старите тапети и лошо прилепващите бои. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Deep Primer LF. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan. Повърхности, които вече са заразени с плесени, трябва да се почистят с baufan Mould Remover преди нанасянето на първия слой.

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валяк, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. За оптимална защита на филма са необходими два слоя. Като грунд боята може да се разрежда с максимум 10 % вода. След като първият слой е изсъхнал, последният слой трябва да се нанесе неразреден. Когато покривате по-големи площи, работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Може да се тонира с до 5 % пълноцветна и тониращa боя или с макс. 0,2 % универсален концентрат за тониране. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Бележки за нанасяне с безвъздушно пръскане: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 бара Време за съхнене: приблизително 6 - 8 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия.

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 150 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Температура на обработка: Не по-ниска от +5 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте разпръскваната мъгла. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. внимание! При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. При пръскане използвайте комбиниран филтър A2/П2. За данни, свързани с безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност са достъпни на нашия уебсайт www.baufan.de или на info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.