FIX2000 маслено бариерно покритие за бетон и подове

Технически информационен лист



5l / Номер на артикула. 013102000 / EAN 4002175123719 (grau)
5l / Номер на артикула. 013202000 / EAN 4002175123818 (червеникавокафяв)

Защитно покритие, устойчиво на мазут, със сертификат за изпитване от строителните власти за вътрешни помещения за съхранение на мазут и шахти, изработени от бетон и цимент. Също така е идеално като трайно покритие за бетонни повърхности и подове със замазка в котелни помещения и мазета. То е непрозрачно бяло и изолира петна от вода, сажди и никотин. Има гладка повърхност и може да се боядисва само за 2 часа. Не е подходящ като покритие за подове на паркинги и за повърхности с постоянно излагане на влага.

- тествано качество - номер на изпитване P - SAC 02/5.1/09 - 411)
- висока еластичност
- на базата на синтетична смола
- разтворим във вода
- предлага се в 2 цвята: сив и червено-кафяв

Област на приложение

Специално покритие за бетон, замазки, помещения за съхранение на мазут и вътрешни капкообразуватели, устойчиво на мазут. Високо еластично, на базата на синтетична смола.

Подготовка

Основата трябва да е суха, здрава и без разделителни агенти (прах, кофражно масло и др.). Отстранете старата боя и отпуснатата мазилка. Поправете пукнатините и дупките с външна шпакловка baufan.

Обработка

Разбъркайте добре преди нанасяне. Материалът може да се боядисва, валцова и пръска. Инструкции за правна обработка за покриване на маслени казанчета: 1. За грундиращия слой нанесете маслено бариерно покритие fix 2000, цвят сив, разредено с вода в съотношение 2:1 обемни части. 2. След 12-часово съхнене нанесете неразреден слой от fix 2000 маслено бариерно покритие, цвят червено-кафяв, като междинен слой. 3. След още 12 часа съхнене нанесете последния слой от сив цвят, също неразреден. За да се види ясно структурата на покритието, трите слоя трябва да се нанесат върху стените на разстояние приблизително 1 cm един от друг. За цялата структура на покритието са необходими 550 ml/m² в сив цвят (150 ml/m2 за разредения грунд и 400 ml/m2 за горния слой) и 400 ml/m² в червено-кафяв цвят, т.е. общо 950 ml/m². Покритие на пода: Нанесете Fix 2000 маслозащитно покритие, разредено с вода в обемно съотношение 2:1, върху необработената основа като грунд. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 8 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбиращ субстрат); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 70%.

Потребление

за маслено бариерно покритие ► от 300 до 400 ml/m² за подово покритие ► от 150 до 200 ml/m² (за един слой)

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 24 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на нанасяне: +8 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. внимание! При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. При пръскане използвайте комбиниран филтър A2/П2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.