

Силикатно-фиксативен

Технически информационен лист

1l / Номер на артикула.021088 / EAN 4016215021088

5l / Номер на артикула.021095 / EAN 4016215021095



Стабилизиран грунд на базата на калиев силикат. Укрепва основата и регулира абсорбционната способност. Идеален също така за разреждане на силикатни бои.

- Стабилизиран грунд за водно стъкло на основата на калиев силикат
- Грунд за минерални основи
- Разредител за силикатни бои
- Висока пропускливост на водни пари
- има естествени свойства срещу плесени
- Без консерванти, разтворители и пластификатори
- за вътрешно и външно ползване

Област на приложение

За грундиране на минерални основи, както и за разреждане на силикатни бои.

Подготовка

Подходящ за основи като стени и тавани от бетон, циментова и вароциментова мазилка и зидария, както и за гипсови основи и фиброциментови плочи. Подходящ е също така за стари покрития с добра адхезия, нанесени с варови, минерални и силикатни бои. Основата трябва да е суха, чиста, абсорбираща, без прах и мазнини. Основи, които не се втвърдяват или не прилепват достатъчно, както и синтеровани слоеве, трябва да бъдат напълно отстранени. В случай на съмнение, направете пробно нанасяне. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща шпакловка на „baufan“.

Обработка

Преди употреба разклатете добре или разбъркайте и нанесете с четка, кисточка или валеж. Грунда може да се нанася в неразреден вид или разреден с вода в съотношение до 1:2. На много силно абсорбиращи основи нанесете два слоя грунд „мокро върху мокро“ и го втрийте добре. Почистете работните инструменти с вода веднага след употреба.

Време за съхнене:

приблизително 6 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за съхнене съответно се удължава.

Потребление

Гладки повърхности/фина мазилка → от 100 мл/м²

Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Температура на нанасяне:

от +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Повърхностите, които не са предназначени за боядисване (особено от стъкло, алуминий, керамика и подобни материали), трябва предварително да се покрият. Непреднамерените пръски незабавно измийте с вода.

Не смесвайте с грундове и бои на друга материална основа.

Да не попада в ръцете на деца. Избягвайте контакт с кожата и очите. Носете защитни ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ. Не допускате попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални листове с данни за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Утилизация:

Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Код на отпадъка EWC 08 01 12.

GISCODE за покривни материали: BSW40

Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт: (кат.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 g/l

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.