

Интериорен пълнител

Технически информационен лист

500g / Номер на артикула.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Номер на артикула.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Номер на артикула.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Номер на артикула.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Номер на артикула.101254 / EAN 4016215101254



Гипсова шпакловка, подсилена с целулоза, за стени и тавани в закрити помещения. Идеално подходяща за запълване на пукнатини и дупки, изглаждане на неравни повърхности, закрепване на дюбели, фугиране на гипсокартонови плоскости и за моделиране.

- за запълване, изглаждане и моделиране
- гъвкава шпакловка на гипсова основа
- с метилцелулоза за оптимално сцепление
- Лесна и безопасна обработка
- Време за обработка: 60 минути
- втвърдява се, без да се напуква
- създава идеална основа за бои, тапети и други подобни материали.

Област на приложение

Гъвкава шпакловка на гипсова основа за стени и тавани.

Подготовка

За всички минерални основи (бетон, гипс, вар и циментова мазилка, зидария и др.), както и за гипсокартон и гипсово-фиброви плоскости. Не е подходящ за стъкло, метал, пластмаса и дърво. За вътрешни повърхности, изложени на влага, и за външна употреба препоръчваме bauspachtel Außenspachtel.

Повърхността трябва да е суха, стабилна, без прах и мазнини. Премахнете отлепелите части. Много гладкия бетон и силно абсорбиращите, пясъчни и кредави повърхности предварително третирайте с „baufan Tiefgrund LF“.

Обработка

Изсипете 2 части „baufan“ шпакловка за вътрешни повърхности в 1 част чиста, студена вода и разбъркайте, докато се получи пастообразна смес без бучки (съотношение на смесване: 1 кг „baufan“ шпакловка за вътрешни повърхности – около 600 мл вода). Оставете сместа да почива около три минути, след което я разбъркайте отново. Приготвената шпакловъчна смес остава готова за нанасяне около 1 час и не трябва да се разрежда допълнително.

Нанесете „baufan“ шпакловка за вътрешни повърхности с шпакла или гладилка и изравнете до нивото на повърхността. Шпакловката се изглажда лесно и след пълното изсъхване може да се шлифова при необходимост. За да се изравни абсорбционната способност на повърхността при ремонтни работи, се препоръчва след пълното изсъхване шпаклованите места или дори цялата повърхност да бъдат третирани още веднъж с bauspachtel Tiefgrund LF.

Потребление

около 1 кг прах на м² при дебелина на нанасяне 1 мм

Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена, на хладно и сухо място.

Бележки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се използва при температура на обекта и в помещението под +5 °C. След употреба инструментите да се почистват с вода.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Преди употреба се запознайте с информацията, свързана с безопасността, в листа с данни за безопасност. Актуални листи с данни за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

За рециклиране предоставяйте само напълно изпразнени опаковки. Втвърдените остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци (код на отпадъка EWC 17 08 02).

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.