

Запълване на дупки и пукнатини ULTRA

Технически информационен лист

750g / Номер на артикула.101476 / EAN 4016215101476



Идеален за бързо поправяне, запълване и залепване на дупки, пукнатини и малки увредени участъци. Бързо втвърдяващата се специална изравнителна смес впечатлява с изключително високата си якост на залепване и универсалния си спектър на приложение на закрито и открито. Готова за употреба след около 30 минути, тя залепва надеждно към минерални основи, плочки и други неабсорбиращи повърхности и осигурява дълготрайни, чисти и професионални резултати от ремонта.

- Универсална изравнителна смес за ремонт, запълване и залепване
- на базата на специален бял цимент
- Изключително силно залепване дори върху глазирани плочки
- Дебелина на слоя 0-10 cm
- Бързо втвърдяване след 30 минути
- за вътрешно и външно ползване
- Ниско съдържание на хромат съгласно Регламент 1907/2006 на ЕС, приложение XVII (47)

Област на приложение

Бързосвързващ циментов пълнител за дупки и пукнатини отвътре/отвън, прилепва към много основи, включително плочки, също и като поправяща и свързваща смес.

Подготовка

Основата трябва да бъде суха, здрава, чиста и без прах и мазнини. Предварително обработете силно абсорбиращи, шлайфачи и кредащи основи с Baufan Deep Primer LF. Старателно почистете и обезмаслете плочките и другите неабсорбиращи основи.

Обработка

Разбъркване: Поръсете 750 g прах в около 300 ml чиста, студена вода и разбъркайте енергично до получаването на хомогенна маса. Ако за приложението е необходима по-голяма стабилност, количеството на водата трябва да се намали до 250 ml. Обработка: Обработвайте смесената изравнителна смес в рамките на 30 минути. Материалът може да се използва с помощта на шпатула за изравняване на дупки/чипове с дълбочина до 10 cm в един слой. Следващите слоеве и залепването трябва да се нанасят само след пълното изсъхване на материала. В зависимост от дебелината на нанасяне, основата и температурата на околната среда времето за съхнене е около 24 часа. Време за съхнене: около 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за съхнене е съответно по-дълго.

Потребление

на mm дебелина на нанасяне → приблизително 1,0 kg/m²

Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата Спазвайте информационния

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

лист за безопасност. Не прилагайте под +5 °C температура на обекта и околната среда. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Съхранявайте опаковката плътно затворена на хладно и сухо място. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране. Втвърдените остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Код на отпадъка № EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Ниско съдържание на хромат съгласно Регламент 1907/2006 на ЕС, приложение XVII (47). Актуални информационни листове за безопасност са на разположение на нашия уебсайт www.baufan.de

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.