

Хартиена подплата

Технически информационен лист

1kg / Номер на артикула.102107 / EAN 4016215102107



За оптимална подготовка на основата преди лепене на тапети. Клетъчният макулат изглажда грубите и неравни мазилки, надеждно запълва порите и изравнява различните попиваемости. Това гарантира равномерното залепване на тапетите и улеснява значително работата по тапетите. Идеален за подготовка на стенни повърхности за постигане на чист, равномерен и професионален резултат при тапетирание на закрито.

- Предварителна обработка на субстрата преди лепене на тапети
- За изглаждане на груби и грубопорести мазилкови повърхности
- регулира абсорбцията
- за нанасяне с четка и мистрия
- Пропускливост на водни пари и дишане
- без консерванти

Област на приложение

Клетъчен макулат като основа за тапети, която може да се обработва с четка и мистрия, за груба мазилка. Изглажда, запълва порите, регулира попиваемостта и подобрява сцеплението.

Подготовка

Всички основи трябва да са чисти, сухи, здрави, абсорбиращи и без разделителни агенти. Използвайте baufan Дълбокопроникващ грунд LF, за да увеличите здравината. Основите, които не могат да бъдат консолидирани или не прилепват достатъчно, трябва да бъдат напълно отстранени. Поправете пукнатините, дупките и пробивите с вътрешна шпакловка baufan. При съмнение извършете тестово нанасяне.

Обработка

Разбъркайте съдържанието на опаковката в съответното количество чиста, студена вода. Съотношение на смесване: Смесете 1 кг клетъчен макулат baufan с около 6 литра вода. След изтичане на времето за набъбване от приблизително 30 минути, разстилаемостта може да се оптимизира чрез добавяне на още. Може да се нанася с валяк, четка, бояджийска четка или плоска четка. Ако baufan Zell-Makulatur трябва да се изравни, напр. за изравняване на груба мазилка, намалете съответно количеството на водата. (1 кг прах на 4-5 литра вода). Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Тъй като baufan Zell-Makulatur не съдържа консервант, смесеният продукт трябва да се използва незабавно. Време за съхнене: приблизително 24 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за съхнене е съответно по-дълго.

Потребление

1 кг е достатъчен за приблизително 20 - 25 m² - в зависимост от метода на нанасяне и състоянието на основата. Определете точното количество чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на нанасяне: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Не покривайте

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране. Код на продукта M-DF01

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.