

Лепило за тапети

Технически информационен лист

200g / Номер на артикула.102558 / EAN 4016215102558



Висококачествена метилцелулозна паста с особено висока якост на мокро за професионално лепене на тапети. Идеална за боядисани тапети и за многостранна употреба при тапети с дървесен чипс, текстурирани и нетъкани тапети, нетъкан дървесен чипс, винилови и релефни тапети, както и при тапети на руло. Лесен за смесване и равномерно нанасяне, осигурява надеждно залепване и чисти, дълготрайни резултати.

- за текстурирани, релефни, нетъкани и винилови тапети, тапети от дървени стърготини и нетъкани тапети от дървени стърготини
- изработен от висококачествена метилцелулоза със синтетична смола
- Висока устойчивост на влага при боядисване
- Силно първоначално залепване и якост на залепване
- Много добра възможност за регулиране на тапетните панели
- Готов за употреба за 15 минути
- обработваеми
- изсъхва прозрачен
- без консерванти

Област на приложение

Паста за тапети за хартиени, винилови, нетъкани и дървесни тапети. Много висока якост на мокро, идеална за текстурирани тапети и тапети от дървесни частици, които могат да се боядисват.

Подготовка

Основата трябва да е суха, стабилна и без прах и мазнини. Отстранете старите лошо прилепнали тапети и ги деформирайте с препарата за отстраняване на тапети Baufan. Ремонтирайте пукнатините и дупките с интериорна шпакловка Baufan или суперлепило Desomur. Предварително обработете силно абсорбиращи, шлайфаци и кредаци основи с Baufan Дълбокопроникващ грунд LF или предварителна паста (съотношение 1:40). За да се улесни последващата смяна на тапетите, е препоръчително основата да се грундира с Baufan Грунд за смяна на тапети, особено за миещи се тапети.

Обработка

Съотношение на смесване: Предварително поставяне на тапетите: Смесете 1:40 = 8,0 литра вода = 60-80 m² Груби тапети: Смесете 1:20 = 4,0 литра вода = 20-25 m² Текстурирани, нетъкани, винилови, релефни и тежки тапети: Смесете 1:20 = 4,0 литра вода = 22-25 m² Изсипете пастата в чиста, студена вода, като разбърквате енергично, и разбъркайте отново след 2-3 минути. Разбъркайте отново енергично след около 15 минути. Нанесете пастата върху тапетите с помощта на четка или машина за тапети, подредете лентите тапети една до друга и нанесете след достатъчно време за попиване. Отстранете незабавно остатъците от пастата с влажна кърпа. Не рисувайте върху залепените тапети, докато пастата не изсъхне напълно. Следвайте инструкциите за употреба на производителя на тапета. За да се повиши якостта на залепване на тежки специални тапети и стъклени влакна, може да се добави една кутия Baufan Лепило за тапети 750 g на пакет Baufan Kraft-Kleister 200 g. Baufan Kraft-Kleister е устойчив на вар и цимент. След употреба почиствайте инструментите с вода.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на обработката и сушенето. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употреба. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.