

Целулозно лепило за тапети Special

Технически информационен лист

200g / Номер на артикула.101360 / EAN 4016215101360

Паста за тапети, подсилена със синтетична смола, с изключително висока якост на залепване за тежки тапети. Тя е готова за употреба само за 30 минути, може да се нанася машинно и не съдържа консерванти. Осигурява равномерно залепване без мехурчета.

- Подсилена със синтетична смола
- Изключително висока якост на залепване за тежки тапети
- Готов за употреба след 30 минути
- обработваеми
- без консерванти

Област на приложение

Лепило за лепене на тежки тапети.

Подготовка

Основата трябва да е чиста, суха, здрава и без разделителни агенти (прах, мазнини и др.). Отстранете старите тапети с препарат за отстраняване на тапети baufan или с препарат за отстраняване на дървени стърготини baufan. Поправете пукнатините, дупките и неравните повърхности с вътрешна шпакловка baufan. Грундирайте основите, които се шлайфат и тебешират, с baufan Deep Primer LF. Направете предварително пастиране на силно абсорбиращи основи (в съотношение 1:40) или ги обработете предварително с baufan Deep Penetrating Primer LF.

Обработка

Съотношение на смесване: Предварително пастиране: Смесете 1:40 = 8,0 литра вода = 60-80 м² Тежки тапети: Смесете 1:20 = 4,0 литра вода = 20-25 м² Разпръснете съдържанието на опаковката бързо и бързо в студена вода, като разбърквате енергично, и продължете да разбърквате за кратко време. След около 30 минути разбъркайте отново енергично сместа. Покрийте тапетите равномерно, сгънете и оставете да попие. След изтичане на препоръчителното време за намокряне нанесете тапета задно към задника и го притиснете равномерно и без мехурчета.

Съхранение

Съхранявайте на защитено от деца, хладно и сухо място.

Бележки

Винаги спазвайте инструкциите за употреба на производителя на тапетите. Не съдържа консерванти, така че смесената паста трябва да се нанесе скоро. Незабавно отстранете остатъците от пастата върху лицевата страна на тапета с влажна кърпа. Не обработвайте под +5 °C обект и стайна температура. За допълнително увеличаване на здравината на лепилото и за слабо абсорбиращи основи препоръчваме да добавите 20 % бауфан лепило за тапети, което се разбърква в готовото смесено клетъчно лепило. Остатъците от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Код на отпадъка по EWC № 08 04 10.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.