

Акрилатна фасадна боя EXTRA

Технически информационен лист

2,5l / Номер на артикула.020623 / EAN 4016215020623

5l / Номер на артикула.020654 / EAN 4016215020654

10l / Номер на артикула.020708 / EAN 4016215020708



Тази устойчива на атмосферни влияния фасадна боя впечатлява с високата си покривност и равномерното си, матово покритие. Тя е устойчива на ултравиолетови лъчи, не пропуска дъжд и е особено устойчива на външни влияния. Идеална за нови и ремонтни покрития, тя осигурява дълготрайни, добре поддържани фасади с модерен вид.

- Матово покритие с висока покривност
- Устойчив на атмосферни влияния и UV лъчи
- Устойчив на износване
- безвъздушно пръскане
- 1 литър за приблизително 6 m² за единичен слой върху гладка основа

Област на приложение

Емулсионна боя за устойчиви на атмосферни влияния фасадни покрития, устойчиви на дъжд - нежълтееща, алкалоустойчива и подходяща и за вътрешна употреба.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, изравнителни маси, цимент, гипс и варови мазилки), здраво прилепващи слоеве емулсионна боя. Основата трябва да е суха, чиста, здрава, равномерно абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете свободния материал и лошо прилепналите слоеве боя от основата. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Deep Primer LF. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan (напр. външна шпакловка baufan).

Обработка

Разбъркайте добре преди употреба и нанесете с валеж, четка, бояджийска четка, плоска четка или подходящо оборудване за пръскане. Като грунд боята може да се разрежда с максимум 10 % вода. Нанесете неразреден като горен слой след изсъхване на първия слой боя. Когато покривате по-големи площи, работете мокро върху мокро, за да избегнете натрупване. Боята не трябва да се нанася на пряка слънчева светлина, при силен вятър или при опасност от дъжд. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С максимум 10% универсални концентрати за оцветяване или пълноцветна и тонираща боя. Моля, спазвайте съответната техническа информация относно устойчивостта на светлина и атмосферни влияния. Бележки за безвъздушно пръскане: Ъгъл на пръскане: 50° Дюза: 0,023 - 0,027 Налягане на пръскане: 120 - 180 bar

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → от 150 ml/m² Определете точното количество за консумация чрез тестово нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато използвате боята. Носете предпазни очила. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. При пръскане могат да се образуват опасни респираторни капчици. Не вдишвайте аерозол или мъгла. Използвайте комбиниран филтър A2/P2 при пръскане.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.