

## Фасадна боя от силиконова смола

### Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.021125 / EAN 4016215021125

10l / Номер на артикула.021132 / EAN 4016215021132



- Изключително бяло, устойчиво на търкане фасадно покритие
- С дългосрочна защита на филма срещу водорасли и зелени отлагания
- Много висока покривност
- Отблъскващ дъжд с ефект на мъниста
- Много висока пропускливост на водни пари
- безвъздушно пръскане
- 1 литър за приблизително 6 m<sup>2</sup> за единичен слой върху гладка основа

### Област на приложение

Weißer Fassadenfarbe für dauerhaften Wetterschutz. Ideal auch für den Einsatz auf denkmalgeschützten Gebäuden sowie auf kalkreichen Putzen.

### Подготовка

Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Beton, Mauerwerk, Spachtelmassen, Zementputz u. ä.), Naturstein, fest haftenden und tragfähigen Altanstrichen mit Siliconharz-, Silikat-, Dispersions-Silikat- und matten, saugfähigen Dispersionsfarben sowie auf intakten Wärmedämmverbundsystemen. Der Untergrund muss trocken, sauber, trag- und saugfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit baufan Siliconharz-Tiefgrund grundieren. Neue Grundputze mindestens 14 Tage durchhärten lassen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten baufan Spachtelmasse ausbessern.

### Обработка

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Es empfiehlt sich ein zweimaliger Anstrich. Der Voranstrich kann mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Nach dem Durchtrocknen des ersten Farbauftrages den Deckanstrich unverdünnt vornehmen. Mindestens 12 Stunden Trocknungszeit zwischen den Aufträgen einhalten. Die Farbe sollte nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, starkem Wind oder der Gefahr von Regen verarbeitet werden. Beim Beschichten größerer Flächen zwecks Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Тrockenzeit:

ca. 12 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

#### Абтönen:

Mit max. 3% Universal-Abtönkonzentraten (nur LW-Oxyd-Typen) oder für den Außenbereich geeigneten Vollton- und Abtönfarben.

#### Hinweise zum Airless-Spritzauftrag:

Spritzwinkel: 50°

Düse: 0,023 – 0,027

Spritzdruck: 120 – 180 bar

### Потребление

Гладки повърхности/фина мазилка → от 150 мл/м<sup>2</sup>

Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

#### Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

## Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място.

## Бележки

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +30 °C für Material, Umluft und Untergrund

Glasflächen unbedingt abdecken, da Farbspritzer auf Glas nur äußerst schwer zu entfernen sind. Nicht zu streichende Flächen abdecken.

Vor der Verarbeitung die sicherheitsrelevanten Daten im Sicherheitsdatenblatt beachten. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

### Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.