Силоксан-звездна фасадна боя

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула. 020753 / EAN 4016215020753
10l / Номер на артикула. 020753 / EAN 4016215020807



Много бяло фасадно покритие с висока покриваемост за новобоядисване и реновиране. Идеално като боя за реновиране на комбинирани системи за топлоизолация. Благодарение на дълготрайната защита на филма, боята е устойчива на водорасли и зелени наслоения. Фасадната боя се отличава с висока пропускливост на водния пар и, като покритие, устойчиво на проливен дъжд, осигурява надеждна и дълготрайна защита от атмосферните влияния, както и поддържан външен вид на фасадата.

- Устойчиво на абразия фасадно покритие
- С дългосрочна защита на филма срещу водорасли и зелени отлагания
- Изключително бяло покритие с висока покривност
- Висока пропускливост на водни пари
- устойчив на проливен дъжд
- безвъздушно пръскане
- 1 литър за приблизително 6 m² за единичен слой върху гладка основа

Област на приложение

Бяла фасадна боя за покрития, пропускащи водна пара и устойчиви на силен дъжд, с дълготрайна защита на филма срещу водорасли и зелени наслоения.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като мазилка, бетон и зидария), мазилки на базата на синтетична смола, както и стари покрития с добра адхезия, нанесени със силиконови, дисперсионно-силикатни и дисперсионни бои. Основата трябва да е чиста, твърда, суха, стабилна и без прах и мазнини. Премахнете старите бои, които не се задържат здраво, и разхлабената мазилка. Премахнете наличните зелени наслоения с baufan Algen- und Schimmel-STOP. Предварително обработете пясъчни, кредави и силно абсорбиращи основи с baufan Tiefgrund LF. Новата мазилка трябва да бъде флуатирана по правилата, за да се избегнат изцветявания. Пукнатините, дупките и неравностите се изравняват с подходяща шпакловка „baufan“.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете с валяк, четка, кител, плоска четка или подходящо устройство за пръскане. За грундиране боята може да се разреди с максимум 5 % вода, а за финишно покритие се нанася неразредена, след като първият слой изсъхне напълно. При боядисване на по-големи повърхности, за да се избегнат следи от наслагвания, работете по метода „мокро върху мокро“. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Време за съхнене:
около 6–8 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за съхнене съответно се удължава.

Оцветяване:
С подходящи универсални концентрати за тониране или пълноцветни и тониращи бои (до макс. 10 % добавка, без да се влошават строително-физичните свойства на цялостното покритие. Задължително е да се обърне внимание на устойчивостта на светлина и атмосферни влияния.)

Указания за нанасяне с безвъздушно разпръскване:
Ъгъл на разпръскване: 50°

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Дюза: 0,023 – 0,027
Налягане на разпръскване: 120 – 180 бара

Потребление
Гладки повърхности/фина мазилка → от 150 мл/м²
Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение
Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място.

Бележки
Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, въздуха и основата

Преди нанасянето спазвайте указанията за безопасност, посочени в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да намерите на нашия уебсайт www.baufan.de.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При работа с пулверизатор използвайте комбиниран филтър A2/P2. По време на нанасянето и изсъхването осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на боята. Избягвайте контакт с очите и кожата. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 г/л.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците № 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.