Třpytivý efekt

Technický informační list

80ml / Položka č. 073308001 / EAN 4007955733089 (Zlato)
80ml / Položka č. 073408001 / EAN 4007955734086 (Silber)
80ml / Položka č. 073508001 / EAN 4007955735083 (Multi)



Účinná přísada do standardních emulzních barev a laků s leskem. Dodává transparentním nebo barevným barvám třpytivý efekt. Intenzitu lze měnit v závislosti na dávkování. Ideální pro kreativní návrhy stěn a nátěrů.

- 80 ml na přibližně 2,5 litru barvy

Oblast použití

Glitter Effect pro emulzní barvy, laky, lazury, fasádní a silikátové barvy - pro zářivé třpytivé efekty v interiéru i exteriéru.

Příprava

Podklad musí být suchý, stabilní a zbavený prachu a mastnoty. Opravte praskliny a díry. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem.

Zpracování

Smíchejte 80 ml Glitter Effectu ve 2,5 litru barvy. Intenzitu lze zvýšit použitím vyšší dávky a závisí na stupni lesku, barevném tónu a kvalitě zvolené základní barvy. Minimální dávka by neměla být nižší než 3 % a nesmí překročit 10 %. Barvy na stěny bez konzervačních látek s vysokou hodnotou pH mohou po několika dnech po smíchání zhoršit efekt třpytu, proto by se barvy na stěny s vysokou hodnotou pH měly používat ihned po smíchání. Nepoužívejte ve výrobcích s hodnotou pH vyšší než 11,4. Během malování vždy dobře promíchejte, aby třpytky zůstaly dobře rozptýlené. Barvu používejte jako obvykle. Plného třpytivého efektu dosáhnete až po úplném zaschnutí. Pro zvýšení efektu opatrně přetřete zcela suchý povrch vlhkým hadříkem.

Spotřeba

Obsah vystačí přibližně na 2,5 litru barvy.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Po smíchání ihned použijte, uchovávejte mimo dosah dětí. Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny pro základní barvu. Nepoužívejte při teplotě podkladu a pokojové teplotě pod + 5 °C. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky barvy lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Kód odpadu č. EWC 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.