

Ochranný nátěr

Technický informační list

750ml / Položka č.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Položka č.020326 / EAN 4016215020326

5l / Položka č.020357 / EAN 4016215020357

10l / Položka č.020401 / EAN 4016215020401



Vysoce krycí, bílý ochranný nátěr s integrovanou dlouhodobou ochranou filmu, který spolehlivě chrání před napadením houbami a plísněmi v interiéru. Ideální pro kuchyně, koupelny a další vlhké místnosti. Barva zaujme vysokou kryvostí, povrchem odolným proti drhnutí a rovnoměrným matným povrchem. Snadno se nanáší na minerální podklady, tapety a dřevotřísku a zajišťuje trvale čisté, hygienické a dobře udržitelné povrchy stěn.

- s konzervačním filmem pro dlouhodobou ochranu nátěrového filmu před napadením plísněmi.
- Ideální pro kuchyně, koupelny a mokré místnosti
- Vysoká neprůhlednost
- Odolnost proti oděru
- Kontrastní poměr třídy 2 s výtěžností 6 m²/l
- Třída odolnosti proti oděru za mokra 2 podle DIN EN 13300
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Bílá speciální barva s vysokou krycí schopností a ochranou proti plísním. Pro vnitřní povrchy stěn a stropů, ideální pro koupelny a kuchyně.

Příprava

Na podklady, jako je beton, zdivo, vyrovnávací hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky, sádrokartonové a jiné sádrové desky, pevně přilnavé emulzní nátěry a dřevotříska, skelná tkanina a jiné malovatelné tapety a obklady stěn. Stropní panely z polystyrenu a podobné povrchy. Podklad musí být suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé barvy. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan. Povrchy již napadené plísní je nutné před nanesením prvního nátěru očistit přípravkem baufan Odstraňovač plísní.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Pro optimální ochranu filmu jsou nutné dvě vrstvy. Jako základní nátěr lze barvu ředit maximálně 10 % vody. Po zaschnutí prvního nátěru by měl být poslední nátěr nanesen neředěný. Při natírání větších ploch pracujte "mokrý do mokrého", aby nedocházelo k nánosům. Lze tónovat až 5 % plnobarevné a tónovací barvy nebo max. 0,2 % univerzálního tónovacího koncentrátu. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Poznámky k aplikaci bezvzduchovým stříkáním: Úhel stříkání: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak stříkání: 120 - 180 barů Doba schnutí: cca 6 - 8 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % relativní vlhkost, mírně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m² Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: Ne nižší než +5 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad. Nezakrývejte povrchy, které mají být natřeny. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. pozor! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Nevdechujte aerosol ani mlhu. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. Bezpečnostně relevantní údaje naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na info@baufan.de.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.