Profesionální tmel pro skláře

Technický informační list

750g / Položka č. 059803000 / EAN 4016818390680



Vysoce kvalitní okenní tmel pro těsnění jednoduchých zasklení v dřevěných a kovových rámech. Praktická kulatá plechovka zajišťuje stabilní a čisté skladování

- Vysoce kvalitní okenní tmel pro zasklívání podle DIN 18545
- Barva béžová

Oblast použití

Vysoce kvalitní okenní tmel pro těsnění jednoduchých zasklení.

Příprava

Lepené plochy musí být suché, stabilní a bez separačních látek (prach, mastnota atd.). Odstraňte špatně přilnavé vrstvy nátěru. Dřevěné zábradlí předem ošetřete vhodným základním nátěrem. Dbejte na to, aby základní nátěry neobsahovaly žádné separační látky.

Zpracování

Tmel na sklo PROFI dobře zatlačte do vroubku a povrch vyhlaďte tmelem. Během schnutí je nutné zabránit pronikání kondenzátu do tmelového lože. Vzhledem k tomu, že tmel potřebuje k vytvrzení kyslík, nesmí se dvojitá okna montovat ihned po zasklení. Po cca 4 až 6 týdnech natřete vytvrzený tmel barvou odolnou proti povětrnostním vlivům. Chladné nebo vlhké povětrnostní podmínky mohou výrazně ovlivnit dobu schnutí.

Úložiště

Skladujte na chladném místě a chraňte před přímým slunečním světlem. Skladovatelnost v uzavřeném obalu 12 měsíců.

Poznámky

Je třeba dodržovat ustanovení datového listu BFS č. 23, DIN 18361 a DIN 18545. Nepoužívejte při teplotách nižších než +5 °C. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.