# Tmel z lněného oleje

Technický informační list

500g / Položka č. 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Položka č. 520812 / EAN 4016818390673




Vysoce kvalitní okenní tmel pro trvanlivé zasklívání a opravy. Snadno se nanáší a poskytuje těsnění odolné proti povětrnostním vlivům pro skleněné tabule v dřevěných a kovových rámech.

- podle DIN 18545
- Osvědčená kvalita
- Barva béžová

## Oblast použití

Zasklívací tmel z přírodních surovin pro jednoduché a opravné zasklívání dřevěných oken s odkrytou těsnicí fazetou.

## Příprava

Okenní rám musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Zárubně musí být opatřeny základním nátěrem (akrylovou barvou nebo základním nátěrem z alkydové pryskyřice). Aby však byla zajištěna optimální přilnavost zasklívacího tmelu, nesmí být základní nátěr nanesen tak silně, aby zablokoval póry dřeva.

## Zpracování

Po prohnětení pevně vtlačte skleněný tmel do vroubku a vyhlaďte povrch tmelem. Během schnutí je nutné zabránit vnikání kondenzátu do tmelového lože. Vzhledem k tomu, že tmel potřebuje k vytvrzení kyslík, nesmí se dvojitá okna montovat bezprostředně po zasklení. Po vytvrzení, nejpozději po 4 až 8 týdnech, je třeba tmel natřít elastickou barvou odolnou proti povětrnostním vlivům. Příliš brzké natírání může vést ke vzniku vrásek. U akrylátových barev by měly být vždy provedeny předběžné zkoušky. Je třeba dodržovat ustanovení směrnice BFS, DIN 18361 a DIN 18545.

## Spotřeba

500 g na cca 50 - 60 cm

## Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Neotevřený a správně skladovaný výrobek vydrží nejméně 24 měsíců od data výroby (viz etiketa).

## Poznámky

Teplota zpracování: nejméně + 8 °C pro materiál a cirkulující vzduch Uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápověda:**
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.