

Více tekutin Olafirn MF

Technický informační list

1l / Položka č.520212 / EAN 4007954146026



Izolační koncentrát pro bezpečnou neutralizaci alkalických substrátů obsahujících vápno a cement. Snižuje nadměrnou alkalitu, zabraňuje vzniku výkvětů a zajišťuje rovnoměrný, přílnavý podklad pro následné nátěry. Ideální pro předúpravu podkladu.

- Zabraňuje poškození laku a vzniku skvrn
- Pro předúpravu nových omítek
- Zpevňuje a utěsňuje drolivé a brousitelné omítkové povrchy.
- Proti výkvětům rozpustných vápenatých solí
- k boji proti solnému kameni v počátečních fázích.
- Základní nátěr silikátovou technikou
- Lze ředit vodou v poměru až 1:4.

Oblast použití

OLAFIRN neutralizuje a zhutňuje vápenné a cementové podklady, zabraňuje vzniku výkvětů a skvrn a izoluje stopy po vodě a saze.

Příprava

Čerstvá omítka a beton musí být před ošetřením přípravkem OLAFIRN zcela zatuhlé. Čerstvou omítku nefluoridujte po dobu 14 dnů. Z podkladu odstraňte veškeré uvolněné částice.

Zpracování

Zředte přípravek OLAFIRN vodou v poměru 1:4 a roztok naneste na povrch dvakrát pomocí štětce. Nádoby a nářadí musí být odolné vůči kyselinám a měly by být ihned po použití vyčištěny vodou. Po zaschnutí ošetřené povrchy opět opláchněte vodou. Materiály, které nejsou odolné vůči kyselinám (např. mramor, sklo, dlaždice atd.), chraňte před postříkáním a v případě potřeby je ihned opláchněte vodou.

Spotřeba

1 litr vystačí na přibližně 10-12 m² při dvojitým použití.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: nejméně + 5 °C pro materiál a cirkulující vzduch Kód odpadu č. 060106 Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Zbytky materiálu lze likvidovat jako roztok nebo vysušené podle kódu odpadu č. 170904 (směsný stavební a demoliční odpad), podle kódu odpadu č. 060106 (ostatní kyseliny) nebo jako domovní odpad.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.