Lepená barva stropu a stěn

Technický informační list

2kg / Položka č. 099797 / EAN 4016215099797



Prášková lepidlová barva pro omyvatelné, vysoce prodyšné nátěry v interiéru. K přetírání minerálních podkladů, sádrokartonových a sádrovláknitých desek, nátěrů disperzních barev, tapet, vláknité tapety a podobných povrchů.

- Propustnost pro vodní páry a prodyšnost
- dobré pokrytí
- tintable
- bez konzervačních látek

Oblast použití

Distemper pro vnitřní povrchy stěn a stropů.

Příprava

Pro všechny minerální podklady (jako beton, zdivo, stěrkové hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky), sádrokartonové a jiné desky pro suchou výstavbu, pevně přilnavé nátěry disperzních barev, jakož i tapety s hrubou texturou a běžné tapety. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, rovnoměrně savý, bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte volný materiál, staré tapety, staré клейové barvy a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídující podklady natřete základním nátěrem baufan Tiefgrund LF. Trhliny, díry a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou baufan.

Zpracování

Obsah balení vsypte za intenzivního míchání do 2 l čisté, studené vody a ještě chvíli míchejte. Po 2 hodinách směs znovu dobře promíchejte. Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje barvu namíchat den předem a nechat ji přes noc nabobtnat. Barvu lze nanášet válečkem, štětcem, kartáčem nebo plochým štětcem. V případě výrazných barevných odchylek podkladu se doporučuje po úplném zaschnutí první vrstvy nanést druhou vrstvu. Nástroje očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:
cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží.

Tónování:
Max. 0,2 % univerzálních tónovacích koncentrátů nebo plnobarevnými a tónovacími barvami.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → 2 kg na cca 15 m²
Přesnou spotřebu zjistěte pomocí zkušebního nátěru na daném objektu.

Úložiště

Nádoby musí být dobře uzavřené a skladujte je na chladném a suchém místě.

Poznámky

Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Jelikož barva na stropy a stěny „baufan Geleimte“ neobsahuje konzervační látky, je nutné namíchaný produkt zpracovat do 2 dnů. Pro zvýšení odolnosti proti otěru lze do namíchané barvy přidat latexové pojivo baufan – v tomto případě je třeba snížit množství vody úměrně k množství přidaného pojiva.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zakryjte plochy, které se nemají natírat. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy se vyhýbejte jídlu, pití a kouření. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na adrese info@baufan.de.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kód odpadu EWC č. 17 09 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.