Barva pro ustájení zvířat

Technický informační list

5l / Položka č. 103241 / EAN 4016215103241
10l / Položka č. 103258 / EAN 4016215103258



Minerální nátěrová hmota na bázi hydratovaného bílého vápna. Průsvitný nátěr pro všechny stáje a jiné vnitřní prostory. Po zaschnutí vznikne povrch odolný proti otěru, který se vyznačuje vysokou bělostí a velmi dobrou prodyšností. Díky své zásaditosti má barva navíc antibakteriální a protiplísňové účinky.

- Ideální pro všechny stáje pro zvířata a další vnitřní prostory.
- vysoce propustný pro vodní páru a prodyšný
- Regulace vlhkosti
- antibakteriální, odpuzující roztoče, plísně a houby
- Bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel

Oblast použití

Minerální nátěr na bázi hydrátu bílého vápna pro všechny chovné prostory a další vnitřní prostory. Vyznačuje se vysokou propustností pro vodní páru a reguluje vlhkost.

Příprava

Lze použít na všechny vápenné a cementové omítky, neošetřené dřevo a nosné nátěry v interiéru. Podklad musí být suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Uvolněný materiál a špatně přilnavé nátěry z podkladu odstraňte. Silně savé, pískující a křídující podklady předem ošetřete přípravkem baufan Silikat-Fixativ. V případě pochybností proveďte zkušební nátěr. Trhliny, díry a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou značky baufan.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a naneste válečkem, štětcem, malířským štětcem nebo plochým štětcem. Obvykle stačí jedna vrstva v nezředěném stavu. V případě potřeby lze po úplném zaschnutí nanést druhou vrstvu. Pracovní nářadí ihned po použití očistěte čistou vodou.

Doba schnutí:
cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží.

Tónování:
Maximálně 4 % pomocí univerzálních tónovacích koncentrátů (typy LW Oxyd).

Pokyny pro nanášení stříkáním metodou Airless:
Barvu pro stáje je nutné předem prosít bez tlaku (velikost ok 0,5 mm).
Filtr stroje: 30 mesh
Úhel stříkání: 40°–50°
Tryska: 0,025 – 0,027
Stříkací tlak: 120 – 180 bar

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m²
Přesnou spotřebu zjistěte pomocí zkušebního nátěru na daném objektu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Úložiště
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky
Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Před zpracováním si prostudujte bezpečnostní údaje v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy najdete na našich webových stránkách www.baufan.de.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Povrchy, které se nemají natírat, zakryjte a chraňte před postříkáním. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Barvu „baufan Stall-Farbe“ lze bez problémů přetřít stejným materiálem. Před nanesením jiných typů nátěrů by měla být barva „Stall-Farbe“ vždy omyta nebo odstraněna kartáčem.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC č. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.