

Super krycí barva

Technický informační list

2,5l / Položka č.020029 / EAN 4016215020029

5l / Položka č.020050 / EAN 4016215020050

10l / Položka č.020081 / EAN 4016215020081



Bílá emulzní barva s vynikající krycí schopností pro vnitřní povrchy stěn a stropů. Zajišťuje rovnoměrný, matný povrch a vysokou krycí schopnost. Snadno se nanáší, má dobrou přilnavost a je ideální pro nové i renovační nátěry.

- Vynikající zpracování
- Kontrastní poměr H₁₀ třídy 1 s pokrytím 6 m²/l
- Odolnost proti oděru za mokra třídy R 3 podle DIN EN 13300
- Úroveň lesku: G4 matný mat
- Neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla a látky způsobující mlžení
- bezvzduchový postřik

Oblast použití

Bílá emulzní barva s vynikající krycí schopností pro vnitřní povrchy stěn a stropů.

Příprava

Na všechny minerální podklady (jako je beton, zdivo, vyrovnávací hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky), sádkartonové a jiné sádrovláknité desky, pevně přilnavé emulzní nátěry a také dřevotříska, skelná tkanina a jiné malovatelné tapety a obklady stěn. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, savý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Jako základní nátěr lze barvu ředit maximálně 5 % vody. Po zaschnutí prvního nátěru naneste vrchní neředěný nátěr. Při natírání větších ploch pracujte "mokrý do mokrého", aby nedocházelo k nánosům. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek. Tónování: S maximálně 10 % univerzálních tónovacích koncentrátů nebo plných tónovacích a tónovacích barev. Poznámky k aplikaci bezvzduchovým stříkáním: Úhel stříkání: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak stříkání: 120 - 180 barů.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 125 ml/m² Přesné množství spotřeby určete nanesením zkušebního nátěru na objekt.

Úložišť

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +25 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Nezakrývejte lakované plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Při postřiku používejte kombinovaný filtr A2/P2.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.