

Barva na dřevotřísku

Technický informační list

5l / Položka č.020456 / EAN 4016215020456
10l / Položka č.020500 / EAN 4016215020500



Tato strukturovací emulzní barva vytváří rovnoměrný, bezešvý vzhled dřevotřísky přímo z kbelíku. Snadno se nanáší, neobsahuje rozpouštědla a zaujme dobrou krycí schopností. Je ideální pro vnitřní povrchy stěn a stropů a vytváří moderní, robustní strukturu povrchu.

- Bílá emulzní strukturovaná barva pro vnitřní povrchy stěn a stropů
- Hrubá struktura vláken bez upevnění
- Jednoduché zpracování
- bílý neprůhledný
- Neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla a látky způsobující mlžení

Oblast použití

Texturovaná emulzní barva pro vnitřní povrchy stěn a stropů.

Příprava

Na všechny minerální podklady (jako je beton, zdivo, vyrovnávací hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky), sádkartonové a jiné sádrovláknité desky, pevně přilnavé emulzní nátěry a malovatelné tapety a obklady stěn. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, rovnoměrně savý a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a naneste válečkem (doporučená tloušťka vrstvy 16-18 mm), štětcem, štětkou nebo vhodným stříkacím zařízením (ne airless). Jako základní nátěr lze barvu ředit max. 10 % vody, jako vrchní nátěr max. 5 % po zaschnutí první vrstvy barvy. Pro dosažení rovnoměrné struktury válečkem nebo štětcem se doporučuje nanášet barvu dvakrát v tenkých křížových vrstvách. Při natírání větších ploch pracujte "mokry do mokrého", aby nedocházelo k nánosům. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); delší doba schnutí za nepříznivých podmínek. Tónování: Univerzálními tónovacími koncentráty nebo max. 5 % tuhou barvou a tónovací barvou. Nadměrné množství stále více mění charakter dřevotřísky.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 500 - 800 ml/m² Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

Úložisko

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad. Nezakrývejte lakované plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. pozor! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Při postřiku používejte kombinovaný filtr A2/P2.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.