

## Vápenný nátěr

### Technický informační list

2,5l / Položka č.100011 / EAN 4016215100011

5l / Položka č.100028 / EAN 4016215100028

10l / Položka č.100035 / EAN 4016215100035



Minerální nátěrová hmota na bázi hydrátu bílého vápna. Po zaschnutí vytváří povrch odolný proti otěru. Určeno pro vlhké prostory, prádelny, garáže, sklepy, vinné sklepy, stáje a podobné prostory. Lze použít na minerální podklady chráněné před přívalovým deštěm, a to i ve venkovním prostředí. Ideální pro památkově chráněné budovy. Vyznačuje se vysokým stupněm bělosti a velmi dobrou prodyšností.

- minerální nátěrová hmota na bázi hydrátu bílého vápna
- připraven k použití
- Ideální pro vlhké místnosti, prádelny, garáže, sklepy atd.
- Vysoký stupeň bělosti
- odolné proti rozmazání
- Vysoce propustný pro vodní páru
- Bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel

### Oblast použití

Minerální omítkový vápenný nátěr na bázi hydrátu bílého vápna pro vnitřní i vnější povrchy. Odolný proti otěru, prodyšný, ideální pro vlhké prostory a památkově chráněné objekty.

### Příprava

Pro všechny minerální podklady, jako jsou vápenné a cementové omítky a nátěry. Podklad musí být odolný vůči zásadám, suchý, čistý, pevný a bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídové podklady předem ošetřete přípravkem baufan Silikat-Fixativ. V případě pochybností proveďte zkušební nátěr. Trhliny, díry a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou značky baufan.

### Zpracování

Před použitím důkladně promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, malířským štětcem, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Jako základní nátěr lze barvu v případě potřeby zředit vodou až do 15 %; jako krycí nátěr nanášejte nezředěnou. Pracovní nářadí ihned po použití očistěte čistou vodou.

#### Doba schnutí:

cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží.

#### Tónování:

V interiéru lze barvu tónovat maximálně 4 % univerzálními tónovacími koncentráty (typy LW Oxyd). Pro vnější nátěry barvu netónujte.

#### Pokyny pro nanášení stříkáním metodou Airless:

Vápennou barvu je nutné předem prosít bez tlaku (velikost ok 0,5 mm).

Filtr stroje: 30 mesh

Úhel stříkání: 40°–50°

Tryska: 0,025 – 0,027

Stříkací tlak: 120 – 180 bar

#### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

## Spotřeba

Hladké povrchy/jemná struktura omítky → od 150 ml/m<sup>2</sup>

Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem na daném objektu.

## Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené, v chladu, ale mimo dosah mrazu.

## Poznámky

Teplota při zpracování:

+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad.

Před zpracováním si prostudujte bezpečnostní údaje v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy najdete na našich webových stránkách [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Plochy, které se nemají natírat (sklo, dřevo apod.), zakryjte a chraňte před postřikáním.

Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. Během používání barvy se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Ve venkovním prostředí závisí trvanlivost nátěru do značné míry na povětrnostních vlivů. Vápennou barvu lze obohatit o syntetickou pryskyřici přidáním latexového pojiva baufan. Tím se zlepší odolnost proti oděru a stabilita vůči povětrnostním vlivům. Nemíchejte s jinými barvami.

Vápennou barvu „baufan“ lze bez problémů přetřít stejným materiálem. Před nanesením jiných typů nátěrů je třeba vápennou barvu vždy omýt nebo vykartáčovat.

Likvidace:

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Tekuté zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC č. 08 01 12.

GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW60

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.