Výplň obkladů a povrchů

Technický informační list

5kg / Položka č. 103647 / EAN 4016215103647



Jemná, plastem vyztužená vyrovnávací hmota pro opravy, vyhlazování a vyrovnávání povrchů stěn a stropů v interiéru. Vyniká optimální přilnavostí i na náročných podkladech, jako jsou obklady, beton nebo sádrokarton. Snadno se nanáší, velmi snadno se brousí a je vhodná i do vlhkých prostor. Ideální pro přípravu hladkých a rovných povrchů pro následné malířské, natěračské nebo tapetářské práce.

- Velmi jemná bílá vyrovnávací hmota na bázi speciálního cementu
- Ideální pro opravy, vyhlazování, vyplňování a spárování
- Optimální přilnavost i na obtížných podkladech, jako jsou lakované povrchy a glazované dlaždice.
- Také pro vlhké místnosti
- Velmi dobré brusné vlastnosti
- pro vnitřní prostory
- Nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006, příloha XVII (47)

Oblast použití

Výplň obkladů a povrchů v interiéru a vlhkých místnostech. Přilne k obkladům, betonu a omítce, ideální pro vyhlazování, vyplňování a spárování, snadno se brousí. V koupelně.

Příprava

Podklad musí být suchý, pevný, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Odstraňte uvolněné části, špatně přilnavé barvy a pružné nátěry. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady předem ošetřete přípravkem baufan Deep Primer LF. Obklady a jiné nesavé podklady důkladně očistěte a odmastěte.

Zpracování

Míchání: Do 1 dílu čisté studené vody nasypte 2 díly baufan Tile and Surface Filler a míchejte, dokud nevznikne směs bez hrudek (poměr míchání: 1 kg prášku + 500 ml vody). Připravená vyrovnávací hmota zůstává zpracovatelná po dobu cca 40 minut. Pomocí špachtle nebo hladicího hladítka naneste baufan Vyrovnávací hmotu pro obklady a dlažby (tloušťka vrstvy od 0 do 20 mm). Vyrovnávací hmota se snadno uhlazuje a plstí a v případě potřeby ji lze po zaschnutí velmi dobře obrousit. Po přebroušení je nutné přebroušené plochy ošetřit základním nátěrem baufan Deep Primer LF.

Spotřeba

1 kg prášku na 1 m² při tloušťce nánosu 1 mm

Úložiště

Balení uchovávejte těsně uzavřené na chladném a suchém místě.

Poznámky

Nepoužívejte při teplotě pod +5 °C a pokojové teplotě. Po použití očistěte nářadí vodou. Při opravách berte v úvahu různou nasákavost a alkalitu. Je třeba dodržovat pokyny výrobců nátěrových hmot a lepidel pro předběžnou úpravu cementových podkladů. Nevhodné pro vystavení trvalé vlhkosti. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci. Zbytky vytvrzeného materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako stavební odpad. Kód odpadu EWC 06 02 99.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.