

Tmel na dřevo

Technický informační list

200g / Položka č.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Položka č.101018 / EAN 4016215101018



Hotová tmel na dřevo bez obsahu rozpouštědel určená k opravám poškozených dřevěných povrchů. Nanáší se snadno a čistě a po vytvrzení vytváří rovnoměrný povrch bez trhlin.

- Odstín světle hnědý
- tintable
- Rychlé sušení
- bez rozpouštědel
- pro interiér i exteriér

Oblast použití

Pro dřevěné povrchy v interiéru i exteriéru. K vyplňování trhlin, děr, spár, štěrbin a k vyhlazování nerovností.

Příprava

Podklad musí být čistý, suchý, rovný, pevný a bez prachu a mastnoty. Odstraňte shnilé části.

Zpracování

Před použitím promíchejte a naneste a vyhladte špachtlí. Špachtle vytvrzuje bez vzniku trhlin až do tloušťky vrstvy 5 mm. Pro silnější vrstvy nanášejte vícekrát, vždy až po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Pracovní nářadí očistěte vodou ihned po použití. Po úplném zaschnutí lze dřevěný tmel snadno mechanicky opracovávat (brousit, vrtat) a ošetřovat mořidly a barvami. Před mořením se doporučuje povrch mírně přebrousit.

Doba schnutí:

cca 24 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

Tónování:

Max. 10 % vhodných univerzálních tónovacích koncentrátů.

Spotřeba

na mm tloušťky vrstvy → cca 1,4 kg/m²

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené, v chladu, ale mimo dosah mrazu.

Poznámky

Teplota zpracování:

+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Likvidace:

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC č. 08 04 10.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.