

## Vnější výplň

### Technický informační list

1kg / Položka č.101346 / EAN 4016215101346

5kg / Položka č.101322 / EAN 4016215101322



Cementová opravná hmota odolná proti povětrnostním vlivům a vlhkosti je spolehlivým řešením pro minerální podklady v interiéru i exteriéru. Je ideální pro opravy prasklin, děr a výlomů a přesvědčí vysokou přilnavostí, robustní pevností a dlouhou životností.

- Bílá vyrovnávací hmota modifikovaná syntetickou pryskyřicí
- pro fasády a vlhké místnosti
- pro vyplňování a vyhlazování
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkosti
- jemné vyhlazování
- Nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006, příloha XVII (47)

### Oblast použití

K vyrovnávání nerovných podkladů, k vyplňování trhlin a otvorů v minerálních stěnách a střepech v interiéru i exteriéru.

### Příprava

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

### Zpracování

Do čisté vody v čisté nádobě na míchání pomalu sypte vnější náplň baufan a míchejte, dokud nevznikne směs podobná pastě a bez hrudek. Poměr míchání pro 1,0 kg baufan Exteriérové plnidlo: Náplň, stěrka - cca 0,3 až 0,4 l vody. Po promíchání nechte cca 1 minutu zrát a znovu promíchejte. Připravená hmota zůstává zpracovatelná po dobu cca 4 hodin a neměla by se poté ředit. Nanáší se stěrkou, hladítkem apod. v libovolné tloušťce vrstvy. Nářadí ihned po použití očistěte čistou vodou. Další vrstvy nátěru nebo lepidla nanášejte až po úplném zaschnutí vyrovnaného povrchu. Je třeba dodržovat pokyny výrobců nátěrových hmot a lepidel pro přípravu cementových podkladů. Doba schnutí: cca 12 hodin na mm tloušťky vrstvy za normálních podmínek (+20 °C, 65 % relativní vlhkost, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek je doba schnutí přiměřeně delší. Doba otevřeného nátěru: cca 4 - 5 hodin zpracovatelnosti.

### Spotřeba

na mm tloušťky vrstvy → cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>

### Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

### Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte vdechnutí prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí. Nedostávejte do očí, na kůži nebo oděv. Při zasažení očí: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Při styku s kůží: Omyjte ji velkým množstvím vody a mýdla. Pokud je nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo označení. Nedovolte, aby se

### Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdejte pouze k recyklaci. obsahuje: Portlandský cement GISCODE ZP1 - nízký obsah chromanu podle TRGS 613.

**Nápověda:**

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.