

Výplň interiéru

Technický informační list

500g / Položka č.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Položka č.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Položka č.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Položka č.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Položka č.101254 / EAN 4016215101254



Sádrová stěrková hmota vyztužená celulózu pro stěny a stropy v interiérech. Vynikající pro vyplňování trhlin a děr, vyhlazování nerovných povrchů, ukotvení hmoždinek, spárování sádrokartonových desek a modelování.

- pro vyplňování, vyhlazování a modelování
- poddajná stěrková hmota na bázi sádry
- s metylcelulózou pro optimální přilnavost
- Snadné a bezpečné zpracování
- Doba zpracování: 60 minut
- tvrdne bez praskání
- tvoří ideální podklad pro barvy, tapety a podobně.

Oblast použití

Hladká vnitřní stěrková hmota na bázi sádry pro stěny a stropy.

Příprava

Pro všechny minerální podklady (betonové, sádrové, vápenné a cementové omítky, zdivo atd.) i sádrokartonové a sádrovláknité desky. Není vhodný na sklo, kov, plast a dřevo. U vnitřních povrchů vystavených vlhkosti a ve venkovním prostředí doporučujeme použít tmel baufan pro venkovní použití.

Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a mastnoty. Odstraňte uvolněné části. Velmi hladký beton a silně savé, pískující a křídové podklady předem ošetřete základním nátěrem baufan Tiefgrund LF.

Zpracování

Do nádoby o objemu 2 dílů nasypete 1 díl stěrkové hmoty baufan pro interiéry do čisté, studené vody a míchejte, dokud nevznikne pastovitá hmota bez hrudek (poměr míchání: 1 kg stěrkové hmoty baufan pro interiéry – cca 600 ml vody). Nechte směs asi tři minuty odležet a poté ji znovu promíchejte. Připravená stěrková hmota zůstává zpracovatelná přibližně 1 hodinu a nesmí být dodatečně ředěna.

baufan Innen-Spachtel naneste stěrkou nebo hladítkem a vyhladte do roviny s povrchem. Stěrková hmota se snadno vyhlazuje a po úplném zaschnutí ji lze v případě potřeby dodatečně přebrousit. Aby se při opravných pracích sjednotila savost povrchu, doporučuje se po úplném zaschnutí ošetřit stěrкованé místa nebo i celý povrch ještě jednou přípravkem baufan Tiefgrund LF.

Spotřeba

cca 1 kg prášku na m² při tloušťce vrstvy 1 mm

Úložiště

Nádoby musí být dobře uzavřené a skladujte je na chladném a suchém místě.

Poznámky

Uchovávejte mimo dosah dětí. Neaplikujte při teplotě materiálu a okolního prostředí nižší než +5 °C. Náradí po použití očistěte vodou.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Před zpracováním si přečtěte bezpečnostní údaje v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy najdete na našich webových stránkách www.baufan.de.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Ztvrdlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad (kód odpadu EWC 17 08 02).

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.