Výplň otvorů a trhlin ULTRA

Technický informační list

750g / Položka č. 101476 / EAN 4016215101476



Ideální pro rychlé opravy, vyplňování a lepení vyvrtaných otvorů, prasklin a malých poškozených míst. Rychle vytvrzující speciální vyrovnávací hmota přesvědčí extrémně vysokou lepicí silou a všestrannou škálou použití v interiéru i exteriéru. Je připravena k použití přibližně po 30 minutách, spolehlivě přilne k minerálním podkladům, dlaždicím a jiným nenasákavým povrchům a zajistí dlouhotrvající, čisté a profesionální výsledky oprav.

- Univerzální vyrovnávací hmota pro opravy, vyplňování a lepení
- na bázi speciálního bílého cementu
- Extrémně silná přilnavost i na glazovaných dlaždicích
- Tloušťka vrstvy 0-10 cm
- Rychlé vytvrzení po 30 minutách
- pro interiér i exteriér
- Nízký obsah chromanů podle nařízení EU 1907/2006, příloha XVII (47)

Oblast použití

Rychle tuhnoucí cementová výplň otvorů a trhlin v interiéru i exteriéru, přilne k mnoha podkladům, včetně obkladů a dlažeb, také jako opravná a lepicí hmota.

Příprava

Podklad musí být suchý, pevný, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady předem ošetřete přípravkem baufan Deep Primer LF. Obklady a jiné nesavé podklady důkladně očistěte a odmastěte.

Zpracování

Míchání: 750 g prášku nasypte do přibližně 300 ml čisté studené vody a intenzivně míchejte, dokud nevznikne homogenní hmota. Pokud je pro aplikaci požadována větší stabilita, je třeba množství vody snížit na 250 ml. Zpracování: Smíchanou vyrovnávací hmotu zpracujte do 30 minut. Hmotu lze použít pomocí špachtle k zarovnání otvorů/třísek až do hloubky 10 cm v jedné vrstvě. Následné vrstvy a lepení by se měly nanášet až po úplném zaschnutí materiálu. V závislosti na tloušťce nánosu, podkladu a okolní teplotě je doba schnutí cca 24 hodin. Doba schnutí: cca 5 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek je doba schnutí přiměřeně delší.

Spotřeba

na mm tloušťky nánosu → cca 1,0 kg/m²

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při neotevřeném a správně skladovaném balení je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Dodržujte bezpečnostní list. Neaplikujte pod +5 °C objektu a okolní teploty. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Obal uchovávejte těsně uzavřený na chladném a suchém místě. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci. Ztvrdlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako odpad ze stavby. Kód odpadu č. EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Nízký obsah chromanu podle nařízení EU 1907/2006, příloha XVII (47). Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.