Vápenná barva 721

Technický informační list

/ Položka č. 068503208 / EAN 4016215105276



Tato vápenná barva připravená k použití na bázi hydrátu bílého vápna je ideální pro obytné a užitkové vnitřní prostory. Vyznačuje se vysokou propustností pro vodní páru, přispívá k vyváženému vnitřnímu klimatu a zaujme přirozeně matným povrchem. Receptura odolná proti omytí zajišťuje trvanlivé nátěry na minerálních podkladech a nabízí přírodní a zdravé řešení pro stěny.

- minerální nátěr na bázi hydratovaného bílého vápna
- Vysoce propustný pro vodní páru
- Vysoký stupeň bělosti
- Přírodní vlastnosti proti plísním
- Bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Bílá vápenná barva do obývacích pokojů, ložnic, kuchyní a koupelen: reguluje vlhkost, je paropropustná a ideální pro zdravé vnitřní klima.

Příprava

Lze použít na minerální podklady (jako jsou vápenné a cementové omítky apod.) i na natřené povrchy. Podklad musí být pevný, suchý, nosný, odolný vůči zásadám a zbavený prachu a mastnoty. Silně savé, pískující a křídující podklady i broušené plochy je třeba natřít silikátovým fixativem.

Zpracování

Vápennou barvu profimur před použitím dobře promíchejte a nanášejte štětcem, kartáčem, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Při jednorázovém nátěru nanášejte neředěnou. Při dvojím nátěru lze první nátěr naředit maximálně 5 % vody. Doba schnutí min. 8 hodin (v závislosti na okolních podmínkách).

Doporučení pro stříkání metodou Airless:
Před nanášením stříkacím zařízením zřeďte až 10 % vody a přeceďte bez tlaku (velikost díry v trysce 0,5 mm).
Tryska: 519 – 527; stříkací tlak: 120 – 170 bar

Spotřeba

cca 150 ml/m² na jeden nátěr – v závislosti na podkladu a způsobu nanášení. Přesnou spotřebu zjistěte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Povrchy, které se nemají natírat (jako sklo, dřevo apod.), chraňte před postříkáním a rozprašovanou mlhou. Nepoužívejte při teplotě předmětu a v místnosti nižší než +5 °C. Nářadí ihned po použití očistěte vodou.
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC 08 01 12. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.