

Podlahové krytiny a fixační prostředky z netkaných textilií

Technický informační list

3kg / Položka č.102763 / EAN 4016215102763

5kg / Položka č.102770 / EAN 4016215102770

10kg / Položka č.102787 / EAN 4016215102787



Fixace připravená k použití pro PVC a CV podlahové krytiny a koberce s vliesovým, textilním, látkovým a pěnovým podkladem. Krytiny pevně drží, netvoří puchýře a lze je později odstranit, aniž by se poškodila podlaha (doporučuje se zejména pro pronajaté byty). Vhodné pro místnosti s podlahovým vytápěním a pro použití s kolečky pro židle podle DIN EN 12529.

- pro koberce s vliesovým, textilním, látkovým a pěnovým podkladem a podlahové krytiny z PVC a CV.
- Snadno se odstraňuje vodou
- Bezpečná přilnavost
- Velmi nízké emise podle ES 1
- bez rozpouštědel
- Vhodné pro zatížení kolečky židlí podle normy DIN EN 12529.
- Vhodné pro podlahové vytápění
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Upevnění pro PVC/CV podlahové krytiny a koberce. Spolehlivé uchycení bez bublin, později odnímatelné. Ideální pro nájemní byty, a to i v případě podlahového vytápění a zatížení kolečky židlí.

Příprava

Lze použít na cementové potěry, dlažbu, PVC podlahy, dřevotřískové desky V100, parket s vodotěsnou povrchovou úpravou a podobné podklady odolné proti vlhkosti. Podklad musí být čistý, trvale suchý, rovný, nosný a bez oddělovacích látek (např. prachu, mastnoty a vosku). U drsných nebo nerovných podkladů doporučujeme vyrovnaní podlahovou vyrovnávací hmotou. Silně savé, pískující a porézní podklady předem ošetřete přípravkem baufan Tiefgrund LF. Lepená podlahová krytina musí být aklimatizovaná, rovně položená a uvolněná.

Zpracování

Položte podlahovou krytinu, hrubě ji ořízněte a polovinu ohněte zpět. Fixační hmotu naneste na podklad pomocí válečku s krátkým vlasem nebo zubaté stěrky (ozubení A2). Po uplynutí požadované doby odvětrání krytinu položte a rovnoměrně ji přitlačte. U savých podkladů nebo paropropustných podlahových krytin činí doba odvětrání cca 15 minut; při pokládání nepropustných podlahových krytin (např. PVC) na nesavých podkladech je třeba dodržet dobu odvětrání minimálně 30 minut. Stejným způsobem zafixujte i druhou polovinu podlahové krytiny. Okraje a spoje v případě potřeby zatěžte.

Zbytky fixačního prostředku odstraňte čistou vodou. Pracovní nářadí ihned po použití očistěte čistou vodou.

Doba schnutí závisí na teplotě při zpracování. Relativní vlhkost vzduchu nad 90 %, zejména v kombinaci s nízkými teplotami, může výrazně ovlivnit dobu schnutí a kvalitu výsledku.

Pozdější odstranění podlahové krytiny:

Po pozdějším odstranění podlahové krytiny lze zbytky lepidla odstranit vodou a odstraňovačem tapet baufan. Nechte roztok působit přibližně 15 minut, zbytky seškrábněte plastovou stěrkou a důkladně opláchněte vodou.

Spotřeba

cca 200-250 g/m²

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Teplota při zpracování:

+10 °C až +30 °C pro materiál, vzduch v místnosti a podklad

Je nutné bezpodmínečně dodržovat pokyny výrobců podlahových krytin pro pokládku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání lepidla se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Likvidace:

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalně zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 04 10.

GISCODE: D1

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.