

Silikátová fasádní barva

Technický informační list

5l / Položka č.021064 / EAN 4016215021064
10l / Položka č.021071 / EAN 4016215021071



Tato vysoce kvalitní silikátová fasádní barva je ideální pro minerální podklady a zaujme velmi vysokou krycí schopností a přirozeným matným vzhledem. Neobsahuje konzervační látky, je odolná vůči povětrnostním vlivům a stabilní vůči UV záření. Díky vysoké difuzní propustnosti zůstává fasáda prodyšná a trvale chráněná - pro dlouhotrvající a dobře udržovatelné vnější povrchy.

- Disperzní silikátová barva bez konzervačních látek podle DIN 18363
- pro minerální substráty
- Velmi vysoká krycí schopnost
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Velmi vysoká propustnost pro vodní páru
- Úroveň lesku matná matná
- bezvzduchový postřík
- 1 litr na cca 6 m² pro jeden nátěr na hladký podklad.

Oblast použití

Disperzní silikátová fasádní barva podle DIN 18363 pro nátěry propouštějící zejména vodní páry

Příprava

Pro všechny minerální podklady z betonu, cementové a vápenocementové omítky, zdivo, vláknocementové desky. Také pro lepicí vápenné, minerální a silikátové nátěry za studena. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, savý a zbavený prachu a mastnoty. Podklady, které nelze konsolidovat nebo nejsou dostatečně přilnavé, musí být zcela odstraněny. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Silikátový fixační prostředek. V případě pochybností naneste zkušební vrstvu. Trhliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan (např. baufan exteriérová plnidla).

Zpracování

Před použitím barvu dobře promíchejte (barva může být tixotropní a hustá) a naneste ji válečkem, štětcem, štětkou, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Barvu lze upravit na pracovní konzistenci s max. 10 % baufan silikátového fixativu. Jsou nutné dva nátěry. Při natírání větších ploch pracujte "mokrý do mokrého", aby nedocházelo k nánosům. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 8 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); při nepříznivých podmínkách delší doba schnutí. Tónování: S maximálně 3 % univerzálních tónovacích koncentrátů (typy LW oxidů) Poznámky k aplikaci bezvzduchovým stříkáním: Úhel stříkání: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak stříkání: 120 - 180 barů.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m² Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

Úložišť

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Aplikační teplota: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad Nezakrývejte natírané plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během aplikace a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle (ne skleněné). V případě zasažení očí nebo kůže

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se přípravek dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. pozor! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW10
Limitní hodnota VOC pro tento výrobek v EU: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Obsah VOC v tomto výrobku max. 1 g/l.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.