

Aqua-Deck White Stain Blocker

Technický informační list

750ml / Položka č.020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Položka č.020180 / EAN 4016215020180

10l / Položka č.020203 / EAN 4016215020203



Bílá renovační a izolační barva na vodní bázi s vynikající krycí schopností pro použití v interiéru. Zabraňuje pronikání nikotinu, vodních stop, sazí a mastných skvrn, barevných látek ze sádkartonu a dřevěných desek a podobných nečistot na podklad. Je ideální jako matný vrchní nátěr, ale lze jej také běžným způsobem přetřít tapetami, emulzními barvami a omítkami.

- Renovační barva bez rozpouštědel s vysokou kryvostí
- Zabraňuje pronikání nikotinu, sazí, mastnoty a vodních skvrn.
- látky způsobující zabarvení, které se uvolňují ze sádkartonových, OSB a dřevěných stavebních desek
- 2 v 1 - izolační barva a vrchní nátěr
- Kontrastní poměr H10 třídy 1 při výtěžnosti 6 m²/l
- Odolnost proti oděru za mokra třídy R 2 podle DIN EN 13300
- Stupeň lesku G4 - matný
- bezvzduchový postřik
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Bílá izolační barva bez obsahu rozpouštědel pro vnitřní použití: zakryje skvrny od nikotinu, sazí, mastnoty a vody – ideální pro rychlé renovace v obytných prostorách a hotelech.

Příprava

Pro všechny minerální podklady (jako jsou sádrové, vápenné a cementové omítky, beton a zdivo) i disperzní barvy, syntetické omítky, sádkartonové desky, desky OSB a dřevěné stavební desky. Ideální také pro podklady odolné vůči rozpouštědlům, jako je polystyren a tuhá pěna. Podklad musí být suchý, pevný a bez oddělovacích látek (např. prachu). Z podkladu odstraňte volný materiál a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídové podklady natřete základním nátěrem baufan Tiefgrund LF. Trhliny, díry a nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou baufan.

Zpracování

Před použitím důkladně promíchejte a naneste neředěný přípravek válečkem, štětcem, štětkou nebo vhodným stříkacím zařízením tak, aby vznikl souvislý povrch bez mezer. V případě potřeby naneste druhou vrstvu až po úplném zaschnutí první vrstvy. Při natírání větších ploch pracujte technikou „mokrý na mokrý“, aby se zabránilo vzniku stop po nanášení. Pracovní nářadí očistěte vodou ihned po použití.

Doba schnutí:

cca 6 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek (např. nízká teplota nebo vysoká vlhkost vzduchu) se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží.

Tónování:

Tónování je možné pomocí univerzálních tónovacích koncentrátů (pouze typy LW-Oxyd) až do max. 0,2 % bez zhoršení izolačního účinku.

Pokyny pro nanášení stříkáním metodou Airless

Úhel stříkání: 50°

Tryska: 0,023 – 0,027

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Stříkací tlak: 120 – 180 bar

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná struktura omítky → od 150 ml/m²

Přesnou spotřebu zjistíte zkušebním nátěrem na daném objektu.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Teplota zpracování:

+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Aby nedošlo k narušení izolačního účinku, nesmí se baufan Aqua-Deck ředit ani mísit s jinými materiály (např. disperzními nebo plnidlovými barvami).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zakryjte plochy, které se nemají natírat. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. Během zpracování a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí nebo pokožky okamžitě důkladně opláchněte vodou. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l.

Likvidace:

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdňené obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Kapalně zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 01 12.

GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW20

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.