

Sklenice na draselnou vodu

Technický informační list

1l / Položka č.0211118 / EAN 4016215021118



Draselný vodní sklo zpevňuje minerální podklady prostřednictvím silikátizace. Tento minerální základní nátěr snižuje a sjednocuje savost podkladu. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

- minerální podkladová barva
- základní nátěr a konsolidace brusných omítek
- Předúprava podkladu pro silikátové barvy
- zpevňuje bez tvorby filmu
- Vysoce propustný pro vodní páru
- Bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel
- pro interiéru i exteriér

Oblast použití

Roztok křemičitanu draselného k zpevnění minerálních podkladů a k regulaci savosti. Ideální jako příprava podkladu pro silikátové barvy.

Příprava

Pro všechny minerální podklady, jako je beton, zdivo, vyrovnávací hmoty, cementové a vápenné omítky. Odstraňte staré, špatně přilnavé nátěry a uvolněné omítky.

Zpracování

Potasové vodní sklo nanášejte štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením (při stříkání nevdechujte rozprašovanou mlhu). V závislosti na savosti podkladu lze potasové vodní sklo ředit vodou v poměru až 1:3 (zředěný roztok ihned zpracujte). Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Doba schnutí:

cca 6 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlouží.

Spotřeba

V závislosti na podkladu → od 100 do 200 ml/m² Přesné množství určete nanesením zkušebního nátěru na objekt.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Teplota při aplikaci:

Minimálně + 5 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad.

Před aplikací se seznámte s bezpečnostními údaji v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy najdete na našich webových stránkách www.baufan.de.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Plochy, které se nemají ošetřovat, zakryjte fólií. Zabraňte rozstříkům na sklo, hliník, keramiku, mramor a podobné materiály. Náhodné rozstříky ihned odstraňte vodou. Během zpracování a schnutí zajistěte dostatečné

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

větrání. Během používání se vyhněte jídlu, pití a kouření. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

baufan Kali-Wasserglas nelze použít jako finální nátěr na viditelné povrchy.

Kód produktu: M-SK02

Hraniční hodnota VOC v EU pro tento výrobek (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 0,1 g/l.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.