Základní nátěr - bílá barva

Technický informační list

5l / Položka č. 124758 / EAN 4016215124758



Tento základní nátěr vytváří ideální základ pro vysoce kvalitní nátěry v interiéru i exteriéru. Zajišťuje optimálně připravený podklad a podporuje rovnoměrné a bezpečné nanášení následných vrstev emulzních nátěrů a nátěrů na bázi silikonových pryskyřic i vnitřních nátěrů emulzních silikátových barev. Pro spolehlivé výsledky a čistý, dlouhotrvající povrch.

- Bílá neprůhledná speciální základní barva
- zprostředkování odpovědnosti
- Optimalizuje dobu otevření následných vrstev
- zpevňuje povrch a upravuje savost
- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- uvnitř a vně

Oblast použití

Základní nátěr pro použití v interiéru i exteriéru: vytváří optimální základ pro disperzní, silikonové a disperzní silikátové barvy.

Příprava

Pro všechny minerální podklady, sádrokartonové a sádrovláknité desky, renovační vlies, emulze, silikonové pryskyřice a silikátové barvy, omítky ze syntetických pryskyřic, neželezné kovy a mnoho plastů (u neželezných kovů a plastů naneste zkušební vrstvu). Podklad musí být pevný, suchý, pevný, čistý a bez separačních látek. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady předem ošetřete přípravkem baufan Deep Primer LF. Podklady, které nelze konsolidovat a mají špatnou přilnavost, odstraňte. V případě pochybností naneste zkušební vrstvu.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a nanášejte válečkem, štětcem, štětkou, plochým štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením. Doba schnutí: cca 6 - 8 hodin za normálních podmínek (20 °C, 65 % relativní vlhkost, mírně savý podklad) - za nepříznivých podmínek delší doba schnutí. Tónování: S max. 10 % univerzálních tónovacích koncentrátů. Poznámky k aplikaci bezvzduchovým stříkáním: Úhel stříkání: 50° Tryska: 0,023 - 0,027 Tlak stříkání: 120 - 180 bar.

Spotřeba

na hladkém podkladu od 100 do 130 ml/m² na vrstvu. Přesné množství spotřeby určete zkušebním nanesením na objekt.

Úložiště

Skladujte těsně uzavřené na chladném místě bez mrazu. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování materiálu, cirkulujícího vzduchu a podkladu nesmí být nižší než +5 °C. Nástroje ihned po použití očistěte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pozor! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2. Během aplikace a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdejte pouze k recyklaci. Aktuální bezpečnostní listy lze získat na našich webových stránkách www.bb-farben.de nebo na telefonním čísle 0341/44655-0. Limitní hodnota VOC pro tento výrobek v EU: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Maximální obsah VOC v tomto výrobku: 1 g/l. GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW20.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.