

Papel de forro

Ficha técnica

1kg / Nº de artículo 102107 / EAN 4016215102107



Para una preparación óptima del soporte antes de empapelar. El maculado celular alisa los revoques rugosos e irregulares, rellena los poros de forma fiable e iguala las diferentes absorciones. Esto garantiza una adherencia uniforme del papel pintado y facilita enormemente el empapelado. Ideal para preparar las superficies de las paredes para obtener un resultado de empapelado limpio, uniforme y profesional en interiores.

- Pretratamiento del soporte antes del empapelado
- Para alisar superficies de yeso rugosas y con poros gruesos
- regula la absorbencia
- para aplicación con brocha y llana
- Permeable al vapor de agua y transpirable
- sin conservantes

Ámbito de aplicación

Maculado celular como fondo de empapelado pintable y fratasable para enlucidos rugosos. Alisa, rellena poros, regula la absorbencia y mejora la adherencia.

Preparación

Todos los soportes deben estar limpios, secos, sanos, absorbentes y exentos de desencofrantes. Utilizar baufan Deep Penetrating Primer LF para aumentar la resistencia. Los sustratos que no puedan consolidarse o que no se adhieran suficientemente deben eliminarse por completo. Reparar grietas, agujeros y roturas con masilla interior baufan. En caso de duda, realice una aplicación de prueba.

Tratamiento

Remover el contenido del envase en la cantidad adecuada de agua limpia y fría. Proporción de mezcla: Mezclar 1 kg de maculado celular baufan con aprox. 6 litros de agua. Una vez transcurrido el tiempo de hinchamiento de aprox. 30 minutos, se puede optimizar la capacidad de extensión añadiendo más cantidad. Se puede aplicar con rodillo, brocha, pincel o brocha plana. Si baufan Zell-Makulatur debe nivelarse, por ejemplo para nivelar revoques gruesos, reduzca la cantidad de agua en consecuencia. (1 kg de polvo por 4 - 5 litros de agua). Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después del uso. Dado que baufan Zell-Makulatur no contiene ningún conservante, el producto mezclado debe utilizarse inmediatamente. Tiempo de secado: aprox. 24 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado es correspondientemente más largo.

Consumo

1 kg es suficiente para aprox. 20 - 25 m² - dependiendo del método de aplicación y del estado del sustrato. Determine la cantidad exacta utilizada mediante una aplicación de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 48 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de aplicación: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el soporte. No cubrir las superficies a pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

comer, beber y fumar durante el uso de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, vías fluviales o en el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Código de producto M-DF01

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.