

## Aqua-Deck Antimanchas Blanco

### Ficha técnica

750ml / Nº de artículo 020173 / EAN 4016215020173

2,5l / Nº de artículo 020180 / EAN 4016215020180

10l / Nº de artículo 020203 / EAN 4016215020203



Pintura blanca al agua para renovación y aislamiento con excelente poder cubriente para interiores. Impide la penetración de nicotina, marcas de agua, manchas de hollín y grasa, sustancias colorantes de paneles de yeso y madera y contaminantes similares en el sustrato. Es ideal como capa de acabado mate, pero también se puede repasar de la forma habitual con papel pintado, pinturas de emulsión y enlucidos.

- Pintura de renovación sin disolventes de gran opacidad
- Impide la penetración de manchas de nicotina, hollín, grasa y agua
- Componentes que tiñen de forma aislada procedentes de placas de yeso laminado, OSB y placas de madera para construcción
- 2 en 1 - pintura aislante y capa de acabado
- Relación de contraste H10, clase 1, con un rendimiento de 6 m<sup>2</sup>/l
- Resistencia a la abrasión en húmedo R clase 2 según DIN EN 13300
- Grado de brillo G4: mate opaco
- pulverizable sin aire
- para interiores

### Ámbito de aplicación

Pintura aislante blanca sin disolventes para interiores: cubre las manchas de nicotina, hollín, grasa y agua; ideal para reformas rápidas en viviendas y hoteles.

### Preparación

Para todos los soportes minerales (como enlucidos de yeso, cal y cemento, hormigón y mampostería), así como pinturas en dispersión, enlucidos de resina sintética, placas de yeso laminado, placas OSB y placas de madera. Ideal también para soportes no resistentes a los disolventes, como el poliestireno y la espuma rígida. El soporte debe estar seco, ser sólido y estar libre de agentes separadores (p. ej., polvo). Elimine del sustrato el material suelto y las capas de pintura que no se adhieran bien. Imprima los sustratos muy absorbentes, arenosos o que desprendan polvo con baufan Tiefgrund LF. Rellene las grietas, los agujeros y las irregularidades con una masilla de nivelación baufan adecuada.

### Tratamiento

Remover bien antes de su uso y aplicar sin diluir con rodillo, brocha, pincel o pulverizador adecuado, de modo que se obtenga una superficie uniforme y sin imperfecciones. Si es necesario, aplicar una segunda mano una vez que la primera se haya secado por completo. Al pintar superficies grandes, trabajar «húmedo sobre húmedo» para evitar marcas de transición. Limpiar los utensilios de trabajo con agua inmediatamente después de su uso.

#### Tiempo de secado:

aprox. 6 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables (p. ej., baja temperatura o alta humedad relativa), el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

#### Tintado:

Es posible tinter con concentrados de tinter universales (solo tipos LW-Oxyd) hasta un máximo del 0,2 % sin que se vea afectado el efecto aislante.

#### Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Indicaciones para la aplicación con pulverizador airless

Ángulo de pulverización: 50°

Boquilla: 0,023 – 0,027

Presión de pulverización: 120 – 180 bar

## Consumo

Superficies lisas/revoque de grano fino → a partir de 150 ml/m²

Determinar el consumo exacto realizando una prueba de aplicación sobre la superficie.

## Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero protegido de las heladas.

## Notas

Temperatura de aplicación:

Entre +5 °C y +30 °C para el producto, el aire ambiente y el soporte

Para no afectar al efecto aislante, baufan Aqua-Deck no debe diluirse ni mezclarse con otros materiales (como pinturas de dispersión o de pigmentos sólidos).

Mantener fuera del alcance de los niños. Cubrir las superficies que no se vayan a pintar. En trabajos de pulverización, utilice un filtro combinado A2/P2. Asegúrese de que haya una ventilación suficiente durante la aplicación y el secado. Evite comer, beber y fumar mientras utiliza la pintura. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente y a fondo con agua. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 1 g/l.

Eliminación:

Llevar a reciclar únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Los restos líquidos deben eliminarse según el código de residuos n.º 08 01 12.

GISCODE para materiales de recubrimiento: BSW20

## Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.