

Fijador de silicato

Ficha técnica

1l / N° de artículo 021088 / EAN 4016215021088

5l / N° de artículo 021095 / EAN 4016215021095



Imprimación estabilizada de vidrio soluble a base de silicato de potasio. Consolidación del sustrato y regulación de la absorbancia. Ideal también para diluir pinturas de silicato.

- Imprimación estabilizada para vidrio al agua a base de silicato potásico
- Imprimación para sustratos minerales
- Diluyente para pinturas de silicato
- Alta permeabilidad al vapor de agua
- tiene propiedades naturales contra el moho
- Sin conservantes, disolventes ni plastificantes
- para interior y exterior

Ámbito de aplicación

Para la imprimación de soportes minerales, así como para diluir pinturas de silicato.

Preparación

Apto para soportes como superficies de paredes y techos de hormigón, enlucidos de cemento y de cal-cemento, y mampostería, así como para soportes de yeso y placas de fibrocemento. También es apto para capas de pintura antiguas bien adheridas con pinturas de cal, minerales y silicatos. El soporte debe estar seco, limpio, ser absorbente y estar libre de polvo y grasa. Deben eliminarse por completo los soportes que no se puedan consolidar o que no presenten una adherencia suficiente, así como las capas sinterizadas. En caso de duda, realizar una prueba de aplicación. Rellenar grietas, agujeros e irregularidades con una masilla de enmasillar baufan adecuada.

Tratamiento

Agitar bien o remover antes de su uso y aplicar con brocha, pincel o rodillo. La imprimación se puede aplicar sin diluir o diluida con agua en una proporción de hasta 1:2. En superficies muy absorbentes, aplicar dos capas de imprimación «húmedo sobre húmedo» y dejarlas penetrar. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de secado:

aprox. 6 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, superficie moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

Consumo

Superficies lisas/revoque de grano fino → a partir de 100 ml/m²

Determinar el consumo exacto realizando una aplicación de prueba sobre la superficie.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero protegido de las heladas.

Notas

Temperatura de aplicación:

De +5 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el soporte

Cubra previamente las superficies que no se vayan a pintar (especialmente las de vidrio, aluminio, cerámica y materiales

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

similares). Lavar inmediatamente con agua cualquier salpicadura accidental.

No mezclar con imprimaciones ni pinturas de otra base material.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar guantes y gafas de protección (que no sean de cristal). En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y, si es necesario, consultar a un médico. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.baufan.de.

Eliminación:

Entregar para su reciclaje únicamente envases completamente vacíos. Código de residuos EWC 08 01 12.

GISCODE para productos de recubrimiento: BSW40

Límite de COV de la UE para este producto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

Contenido máximo de COV de este producto: 1 g/l

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.