

Vaso de agua de potasio

Ficha técnica

1l / Nº de artículo 021118 / EAN 4016215021118



El vidrio soluble potásico consolida los soportes minerales mediante silicificación. Esta imprimación mineral reduce y uniformiza la absorbencia del soporte. Apto para interiores y exteriores.

- base mineral
- imprimación y consolidación de revoques de lijado
- Pretratamiento de sustratos para pinturas de silicato
- refuerza sin formación de película
- Alta permeabilidad al vapor de agua
- Sin conservantes, disolventes ni plastificantes
- para interior y exterior

Ámbito de aplicación

Solución de silicato de potasio para consolidar soportes minerales y regular la absorbencia. Ideal como tratamiento previo del soporte para pinturas de silicato.

Preparación

Para todos los sustratos minerales como hormigón, mampostería, compuestos de nivelación, cemento y revoque de cal. Elimina viejas capas de pintura mal adheridas y revoques sueltos.

Tratamiento

Aplicar el vidrio soluble potásico con brocha o con un pulverizador adecuado (si se aplica con pulverizador, no inhalar el aerosol). Dependiendo de la capacidad de absorción del sustrato, el vidrio soluble potásico se puede diluir con agua en una proporción de hasta 1:3 (la solución diluida debe aplicarse inmediatamente). Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de secado:

aprox. 6 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

Consumo

Dependiendo del sustrato → de 100 a 200 ml/m² Determine la cantidad exacta utilizada aplicando una capa de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero protegido de las heladas.

Notas

Temperatura de aplicación:

Mínimo +5 °C para el producto, el aire ambiente y el soporte.

Antes de la aplicación, consulte los datos de seguridad en la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Mantener fuera del alcance de los niños. Cubrir con plástico las superficies que no se vayan a tratar. Evitar salpicaduras sobre vidrio, aluminio, cerámica, mármol y materiales similares. Eliminar inmediatamente con agua las salpicaduras accidentales. Garantizar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante su uso. No verter en el alcantarillado, en cursos de agua ni en el suelo.

El vidrio soluble potásico de baufan no es apto como capa final en superficies visibles.

Código de producto: M-SK02

Límite de COV de la UE para este producto (cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Contenido máximo de COV de este producto: 0,1 g/l.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.