

Pintura de fachada de acrilato EXTRA

Ficha técnica

2,5l / N° de artículo 020623 / EAN 4016215020623

5l / N° de artículo 020654 / EAN 4016215020654

10l / N° de artículo 020708 / EAN 4016215020708



Esta pintura para fachadas resistente a la intemperie impresiona por su gran opacidad y su acabado mate y uniforme. Es estable a los rayos UV, impermeable a la lluvia torrencial y especialmente resistente a las influencias externas. Ideal para revestimientos nuevos y de renovación, garantiza fachadas duraderas y bien mantenidas con un aspecto moderno.

- Revestimiento mate de gran opacidad
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV
- resistente a la abrasión
- pulverizable sin aire
- 1 litro para aprox. 6 m² en una sola capa sobre soporte liso

Ámbito de aplicación

Pintura de emulsión para revestimientos de fachadas resistentes a la intemperie y a la lluvia torrencial, que no amarillea, es resistente a los álcalis y también apta para interiores.

Preparación

Para todos los sustratos minerales (como hormigón, mampostería, compuestos de nivelación, cemento, yeso y revoque de cal), capas de pintura de emulsión firmemente adheridas. El soporte debe estar seco, limpio, sano, uniformemente absorbente y libre de polvo y grasa. Eliminar del soporte el material suelto y las capas de pintura mal adheridas. Imprimir los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Reparar grietas, agujeros y desniveles con un compuesto nivelador baufan adecuado (por ejemplo, masilla baufan para exteriores).

Tratamiento

Remover bien antes de usar y aplicar con rodillo, brocha, pincel, brocha plana o equipo de pulverización adecuado. Como imprimación, la pintura puede diluirse con un máximo del 10% de agua. Aplicar sin diluir como capa de acabado después de que se haya secado la primera capa de pintura. Cuando se recubran superficies grandes, trabajar húmedo sobre húmedo para evitar acumulaciones. La pintura no debe aplicarse bajo la luz solar directa, vientos fuertes o donde haya riesgo de lluvia. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 5 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables. Tintado: Con un máximo del 10% de concentrados de tintado universal o pintura de color y tintado completo. Observar las indicaciones técnicas relativas a la resistencia a la luz y a la intemperie. Notas sobre la aplicación con pulverizador airless: Ángulo de pulverización: 50° Boquilla: 0,023 - 0,027 Presión de pulverización: 120 - 180 bar

Consumo

Superficies lisas/grano fino de yeso → a partir de 150 ml/m² Determinar la cantidad exacta de consumo mediante recubrimiento de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el sustrato No cubrir las superficies a

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar durante el uso de la pintura. Llevar gafas de seguridad. En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Al pulverizar pueden producirse gotas respirables peligrosas. No inhalar el aerosol o la niebla. Utilizar el filtro combinado A2/P2 al pulverizar.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.