

Satén de seda mate

Ficha técnica

5l / N° de artículo 175965 / EAN 4016215124628
15l / N° de artículo 175972 / EAN 4016215175972



Esta pintura de interior de alta calidad impresiona por su elegante acabado semibrillante y su gran opacidad. Es especialmente duradera, resistente a los arañazos e ideal para zonas de trabajo y viviendas muy frecuentadas. El aspecto uniforme de la superficie garantiza un efecto moderno y tranquilo en la estancia, así como paredes bonitas y duraderas.

- Revestimiento interior de gran durabilidad
- Acabado superficial mate seda
- Ratio de contraste de clase 2 con un rendimiento de 5,5 m²/l
- Resistencia a la abrasión en mojado clase 1 según DIN EN 13300
- Nivel de brillo: brillo medio
- Sin disolventes, plastificantes ni sustancias empañantes
- pulverizable sin aire

Ámbito de aplicación

Pintura de interiores y fachadas para hormigón, yeso, mampostería, enlucido, papel pintado y tejido de fibra de vidrio - resistente a los álcalis, no amarillea y mate seda.

Preparación

Para todos los sustratos minerales (como hormigón, mampostería, compuestos de nivelación, cemento, yeso y enlucido de cal), cartón-yeso y otros paneles de yeso, capas de pintura de emulsión firmemente adheridas, así como virutas de madera, tela de vidrio y otros papeles pintados y revestimientos murales pintables. El sustrato debe estar seco, limpio, sano, uniformemente absorbente y libre de polvo y grasa. Retire del sustrato el material suelto, el papel pintado viejo y las pinturas mal adheridas. Imprima los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Repare las grietas, agujeros y desniveles con un compuesto nivelador baufan adecuado.

Tratamiento

Remover bien antes de usar y aplicar con rodillo, brocha, pincel, brocha plana o equipo de pulverización adecuado. Como imprimación, la pintura puede diluirse con un máximo del 10% de agua. Aplicar sin diluir como capa de acabado después de que se haya secado la primera capa de pintura. En superficies grandes, trabajar húmedo sobre húmedo para evitar acumulaciones. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Tiempo de secado: aprox. 5 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables. Tintado: Con un máximo del 10% de concentrados de tintado universal o pintura de tintado completo. Notas sobre la aplicación con pulverizador airless: Ángulo de pulverización: 50° Boquilla: 0,023 - 0,027 Presión de pulverización: 120 - 180 bar

Consumo

Superficies lisas/grano fino de yeso → a partir de 150 ml/m² Determinar la cantidad exacta de consumo mediante recubrimiento de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de aplicación: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire circulante y el soporte No cubrir las superficies a pintar. Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. No

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

inhalar la niebla de pulverización. Evitar comer, beber y fumar durante el uso de la pintura. Llevar gafas de seguridad. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. ¡precaución! Al pulverizar pueden producirse gotas respirables peligrosas. No inhalar el aerosol o la niebla. Utilizar el filtro combinado A2/P2 al pulverizar.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.