

Parada de agua

Ficha técnica

750ml / Nº de artículo 128022 / EAN 4016215128022



Sellador permanentemente elástico, reforzado con fibras, para sellar con seguridad grietas, agujeros y fugas. Impermeable de inmediato, incluso con lluvia, nieve o sobre sustratos húmedos. Se adhiere de forma fiable a casi todos los materiales de construcción y puentea grietas de hasta 10 mm. Se puede pintar encima y es fácil de aplicar, ideal para reparaciones en tejados, balcones, canalones, tuberías y muchas otras zonas interiores y exteriores.

- Compuesto de sellado permanentemente elástico
- Impermeabilidad inmediata, haga el tiempo que haga
- reforzado con fibra
- Puenteo de grietas de hasta 10 mm
- También se adhiere a superficies mojadas

Ámbito de aplicación

Dieses Produkt eignet sich für die schnelle Reparatur von undichten Stellen auf Dächern, Terrassen, Mauerwerk usw.

Preparación

baufan Wasser-Dicht se adhiere a todos los materiales habituales utilizados en el sector de la construcción, como betún, tejas, tela asfáltica, aluminio, cobre, zinc, hormigón, ladrillos, tejas, madera, etc. El sustrato debe ser estable y estar libre de agentes separadores. Eliminar mecánicamente la suciedad, la mampostería suelta, el musgo y demás vegetación. Los sustratos que no soportan carga, como el enlucido arenoso y desmenuzable, deben consolidarse con bafan Deep Primer LF.

Tratamiento

baufan Wasser-Dicht está listo para usar y no debe diluirse. Puede aplicarse con brocha o llana. Durante la aplicación, hay que asegurarse de que la superficie quede sellada y de que se alcance un grosor mínimo de capa de 2 mm. Si se aplica sobre un soporte húmedo o en condiciones climáticas adversas (bajas temperaturas, lluvia, etc.), debe aplicarse una segunda capa al cabo de una semana como máximo. Es posible repintar con pinturas acrílicas transcurridas 24 horas. Tiempo de secado: aprox. 24 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); una humedad relativa superior al 90%, especialmente en combinación con bajas temperaturas, puede afectar significativamente al tiempo de secado y a las propiedades de calidad.

Consumo

aprox. 1,5 kg/m²

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 48 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato. Llevar guantes de protección/protección ocular. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar/ ducharse la piel con abundante agua. EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se necesita asistencia médica, tener a mano el envase o la etiqueta del producto. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales de acuerdo con la normativa local/regional/nacional. Contiene: Nafta (petróleo)

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

ADR/GGVSE: UN 1866, 640E, Clase: 3, Cl.-Code: F1, Verp.-Gr.: III; LQ7 El producto no está sujeto al ADR, ya que tiene un punto de inflamación superior a 23°C, se transporta en recipientes de menos de 450 litros y tiene un tiempo de tránsito de más de 40 segundos (sección 2.2.3.1.5.).

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.