Masilla para baldosas y superficies

Ficha técnica

5kg / Nº de artículo 103647 / EAN 4016215103647



Compuesto nivelador fino, reforzado con plástico, para reparar, alisar y nivelar superficies interiores de paredes y techos. Impresiona por su óptima adherencia incluso sobre soportes difíciles como baldosas, hormigón o cartón yeso. Fácil de aplicar, muy fácil de lijar y adecuado también para espacios húmedos. Ideal para preparar superficies lisas y uniformes para posteriores trabajos de pintura, revestimiento o empapelado.

- Masa niveladora blanca muy fina a base de cemento especial
- Ideal para reparar, alisar, rellenar y rejuntar
- Adherencia óptima incluso en soportes difíciles como superficies pintadas y azulejos esmaltados
- También para espacios húmedos
- Muy buenas propiedades de lijado
- para interiores
- Bajo contenido en cromato según el Reglamento (CE) nº 1907/2006, anexo XVII (47)

Ámbito de aplicación

Masilla para baldosas y superficies, para interiores y espacios húmedos. Se adhiere a baldosas, hormigón y yeso, ideal para alisar, rellenar y rejuntar, fácil de lijar. En el cuarto de baño.

Preparación

El soporte debe estar seco, sano, limpio y libre de polvo y grasa. Eliminar piezas sueltas, pinturas mal adheridas y revestimientos elásticos. Tratar previamente los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Limpiar y desengrasar a fondo baldosas y otros soportes no absorbentes.

Tratamiento

Mezcla: Espolvorear 2 partes de Masilla para baldosas y superficies baufan en 1 parte de agua limpia y fría y remover hasta obtener una mezcla sin grumos (proporción de mezcla: 1 kg de polvo + 500 ml de agua). La masa niveladora preparada permanece trabajable durante aprox. 40 minutos. Aplicar la masa niveladora para baldosas y superficies baufan con espátula o llana alisadora (grosor de capa de 0 a 20 mm). La masa niveladora es fácil de alisar y fieltrar y, en caso necesario, se puede lijar muy bien después del secado. Después de lijar, es necesario tratar las zonas lijadas con baufan Deep Primer LF.

Consumo

1 kg de polvo por 1 m² con 1 mm de grosor de aplicación

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco y seco

Notas

No aplicar por debajo de +5 °C objeto y temperatura ambiente. Limpiar las herramientas con agua después de cada uso. Tener en cuenta la diferente absorbencia y alcalinidad al realizar los trabajos de reparación. Deben observarse las instrucciones de los fabricantes de pinturas y adhesivos para el tratamiento previo de soportes cementosos. No es adecuado para la exposición a la humedad permanente. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material curado pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Código de residuo nº EWC 06 02 99.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.