

Rellenador de agujeros y grietas ULTRA

Ficha técnica

750g / Nº de artículo 101476 / EAN 4016215101476



Ideal para reparar, rellenar y pegar rápidamente taladros, grietas y pequeñas zonas dañadas. El compuesto especial de nivelación de fraguado rápido impresiona por su fuerza adhesiva extremadamente alta y su versátil gama de aplicaciones en interiores y exteriores. Listo para usar después de aprox. 30 minutos, se adhiere de forma fiable a sustratos minerales, baldosas y otras superficies no absorbentes y garantiza resultados de reparación duraderos, limpios y profesionales.

- Masa niveladora universal para reparar, rellenar y pegar
- a base de cemento blanco especial
- Adherencia extremadamente fuerte incluso en baldosas esmaltadas
- Grosor de la capa 0-10 cm
- Curado rápido tras 30 minutos
- para interior y exterior
- Bajo contenido en cromato según el Reglamento (CE) nº 1907/2006, anexo XVII (47)

Ámbito de aplicación

Masilla de cemento de fraguado rápido para taladros y grietas interiores/exteriores, se adhiere a muchos sustratos, incluidos los azulejos, también como compuesto de reparación y pegado.

Preparación

El soporte debe estar seco, sano, limpio y libre de polvo y grasa. Tratar previamente los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Limpiar y desengrasar a fondo baldosas y otros soportes no absorbentes.

Tratamiento

Mezcla: Espolvorear 750 g de polvo en aprox. 300 ml de agua limpia y fría y remover enérgicamente hasta formar una masa homogénea. Si se requiere una mayor estabilidad para la aplicación, la cantidad de agua debe reducirse a 250 ml.

Procesamiento: Procesar el compuesto nivelador mezclado en 30 minutos. El material se puede utilizar con una espátula para nivelar agujeros/fisuras de hasta 10 cm de profundidad en una sola capa. Las capas posteriores y el pegado sólo deben aplicarse después de que el material se haya secado completamente. Dependiendo del grosor de la aplicación, el sustrato y la temperatura ambiente, el tiempo de secado es de aprox. 24 horas. Tiempo de secado: aprox. 5 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado es correspondientemente más largo.

Consumo

por mm de espesor de aplicación → aprox. 1,0 kg/m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado y conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 48 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato. Observar la ficha de datos de seguridad. No aplicar por debajo de +5 °C objeto y temperatura ambiente. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Mantener los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. Desechar los envases

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material endurecido pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obras. Código de residuo nº EWC 06 02 99. GISCODE ZP1. Bajo contenido en cromato según el Reglamento UE 1907/2006, Anexo XVII (47). Las fichas de datos de seguridad actuales están disponibles en nuestra página web www.baufan.de.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.