

Masilla exterior

Ficha técnica

1kg / Nº de artículo 101346 / EAN 4016215101346

5kg / Nº de artículo 101322 / EAN 4016215101322



La masilla de reparación a base de cemento resistente a la intemperie y a la humedad es la solución fiable para sustratos minerales en interiores y exteriores. Es ideal para reparar grietas, agujeros y roturas e impresiona por su alta adherencia, robusta resistencia y larga durabilidad.

- Compuesto nivelador blanco modificado con resina sintética
- para fachadas y locales húmedos
- para rellenar y alisar
- Resistente a la intemperie y a la humedad
- alisado fino
- Bajo contenido en cromato según el Reglamento (CE) nº 1907/2006, anexo XVII (47)

Ámbito de aplicación

Para nivelar sustratos desiguales, para rellenar grietas y agujeros en paredes y techos minerales en interiores y exteriores.

Preparación

Auf Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips-, Kalk-, Zementputz, Dämm-, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Nur für mineralische Untergründe. Auf Glas, Kunststoff und Metall nicht anwendbar.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit bausan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeauftrag vornehmen.

Tratamiento

Espolvorear lentamente masilla exterior bausan en agua clara en un recipiente de mezcla limpio mientras se remueve hasta obtener una mezcla pastosa y sin grumos. Proporción de mezcla para 1,0 kg de masilla exterior bausan: Relleno, llana - aprox. 0,3 a 0,4 litros de agua. Después de mezclar, dejar madurar aprox. 1 minuto y volver a remover. El material preparado permanece trabajable durante aprox. 4 horas y no debe diluirse después. Aplicar con espátula, llana, etc. en cualquier espesor de capa. Limpiar las herramientas con agua limpia inmediatamente después de su uso. No aplicar capas posteriores de pintura o adhesivo hasta que la superficie nivelada esté completamente seca. Deben observarse las instrucciones de los fabricantes de pinturas y adhesivos para el tratamiento previo de soportes cementosos. Tiempo de secado: aprox. 12 horas por mm de espesor de capa en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado es correspondientemente más largo. Tiempo abierto: aprox. 4 - 5 horas trabajable.

Consumo

por mm de grosor de capa → aprox. 1,5 kg/m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 48 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesamiento: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la inhalación de polvo. Llevar guantes/ropa de protección/protección ocular. Evitar el contacto con los

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

ojos, la piel o la ropa. En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto si es posible. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Si se requiere consejo médico, tener preparado el envase o el etiquetado. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua ni en el suelo. Eliminar los envases vacíos únicamente para su reciclado. contiene: Cemento Portland GISCODE ZP1 - bajo en cromato según TRGS 613

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.