Relleno fino

Ficha técnica

400g / Nº de artículo 101063 / EAN 4016215101063



Compuesto nivelador de emulsión listo para usar para madera barnizada y sin tratar, sustratos minerales (p. ej. hormigón, yeso y mampostería), así como capas de pintura de emulsión y sustratos interiores similares. Sustrato ideal para capas posteriores de pinturas acrílicas o de resina alquídica. Se puede alisar muy fácilmente y lijar excelentemente después del secado. No puede utilizarse sobre plásticos ni metales.

- Para madera, superficies pintadas y sustratos similares
- Sustrato óptimo para recubrimientos posteriores con pinturas acrílicas o de resina sintética
- sin disolventes
- fácil de alisar
- Muy buenas propiedades de lijado
- para interiores

Ámbito de aplicación

Masilla para nivelar pequeños desniveles en zonas interiores. Tras el lijado, sustrato ideal listo para pintar.

Preparación

Para sustratos como yeso, hormigón y cartón yeso. También puede utilizarse sobre madera natural, aglomerado, contrachapado, tablero de partículas, etc. El soporte debe estar seco, limpio, estable y libre de polvo y grasa. Eliminar del soporte materiales sueltos, papel pintado viejo y pinturas mal adheridas. Imprima los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. En caso de duda, realice una aplicación de prueba.

Tratamiento

Amasar bien el tubo antes de usar. Aplicar con espátula o llana o directamente del tubo. La masilla se seca sin agrietarse hasta un espesor de capa de 3 mm. Para capas más gruesas, aplicar varias capas después de que se haya secado la capa anterior. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas. Después del secado, la masilla se puede lijar fácilmente. Tiempo de secado: aprox. 1-2 horas en condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente); tiempo de secado más largo en condiciones desfavorables.

Consumo

por mm de grosor de capa → aprox. 1,8 kg/m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos 48 meses a partir de la fecha de fabricación (véase la etiqueta del lote).

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evitar comer, beber y fumar durante el uso de la masilla. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.