Relleno interior

Ficha técnica



500g / Nº de artículo 101209 / EAN 4016215101209
1kg / Nº de artículo 101261 / EAN 4016215101261
5kg / Nº de artículo 101247 / EAN 4016215101247
10kg / Nº de artículo 101285 / EAN 4016215101285
20kg / Nº de artículo 101254 / EAN 4016215101254

Masilla a base de yeso reforzada con celulosa para paredes y techos en interiores. Ideal para rellenar grietas y agujeros, alisar superficies irregulares, fijar tacos, rejuntar placas de yeso y modelar.

- para rellenar, alisar y modelar
- masilla flexible a base de yeso
- con metilcelulosa para una adherencia óptima
- Fácil y seguro de procesar
- Tiempo de preparación: 60 minutos
- se endurece sin agrietarse
- constituye una base ideal para pinturas, papel pintado y similares.

Ámbito de aplicación

Masilla de acabado suave a base de yeso para paredes y techos.

Preparación

Para todos los soportes minerales (hormigón, yeso, cal y enlucidos de cemento, mampostería, etc.), así como placas de yeso laminado y placas de fibra de yeso. No apto para vidrio, metal, plástico ni madera. Para superficies interiores expuestas a la humedad y en exteriores, recomendamos la masilla para exteriores baufan.

El soporte debe estar seco, ser resistente y estar libre de polvo y grasa. Eliminar las partes sueltas. Tratar previamente el hormigón muy liso y los soportes muy absorbentes, arenosos o que desprendan tiza con el imprimador baufan Tiefgrund LF.

Tratamiento

Echar 2 partes de masilla para interiores «baufan» en 1 parte de agua limpia y fría, y remover hasta obtener una masa pastosa y sin grumos (proporción de mezcla: 1 kg de masilla para interiores «baufan» – aprox. 600 ml de agua). Dejar reposar la mezcla unos tres minutos y, a continuación, volver a removerla. La masilla preparada se mantiene apta para su aplicación durante aproximadamente 1 hora y no debe diluirse posteriormente.

Aplicar la masilla para interiores baufan con una espátula o una llana alisadora y alisar hasta que quede a ras de la superficie. La masilla es fácil de alisar y, una vez seca por completo, se puede lijar si es necesario. Para uniformizar la capacidad de absorción de la superficie en los trabajos de retoque, se recomienda tratar de nuevo, una vez seca, las zonas enlastradas o incluso toda la superficie con el imprimador baufan Tiefgrund LF.

Consumo

aprox. 1 kg de polvo por m² con un espesor de capa de 1 mm

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado y almacenarlo en un lugar fresco y seco.

Notas

Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C, tanto en el objeto como en el ambiente. Limpiar las herramientas con agua después de su uso.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Antes de su aplicación, consulte los datos de seguridad en la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de.

Desechar para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material endurecido pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra (código de residuos EWC 17 08 02).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.