Aqua-Deck valge plekiblokeerija

Tehniline teabeleht

750ml / Artikli nr. 020173 / EAN 4016215020173
2,5l / Artikli nr. 020180 / EAN 4016215020180
10l / Artikli nr. 020203 / EAN 4016215020203



Valge, veepõhine renoveerimis- ja isolatsioonivärv, millel on suurepärane peitevõime siseruumides kasutamiseks. Takistab nikotiini, veeplekkide, tahma- ja rasvaplekkide, kipsplaatide ja puitpaneelide värvainete ning sarnaste saasteainete sattumist aluspinnale. Sobib ideaalselt matt pinnakattevärviks, kuid seda saab ka tavalisel viisil üle värvida tapeetide, emulsioonvärvide ja krohvidega.

- Lahustivaba renoveerimisvärv, millel on kõrge läbipaistevus
- Takistab nikotiini, tahma, rasva ja veeplekkide sissetungi
- kipsplaadi-, OSB- ja puitkonstruktsiooniplaatidest eraldunud värvained
- 2 in 1 - isolatsioonivärv ja pinnakate
- Kontrastisuhe H10-klass 1, katvusega 6 m²/l
- Märghõõrdekindlus R klass 2 vastavalt DIN EN 13300.
- Läikeklass G4 – matt
- õhuta pihustatav
- siseruumides

Kohaldamisala

Valge, lahustivaba isolatsioonivärv siseruumidele: katab nikotiini-, tahma-, rasva- ja veeplekid – ideaalne kiireks renoveerimiseks eluruumides ja hotellides.

Ettevalmistus

Kõikidele mineraalsetele aluspindadele (nt kips-, lubi- ja tsementkrohv, betoon ja müüritöö) ning dispersioonvärvidele, sünteetilise vaigu krohvidele, kipsplaadile, OSB-plaatidele ja puitkonstruktsiooniplaatidele. Ideaalne ka lahustitele vastupidamatutele aluspindadele, nagu polüstüreen ja kõvavaht. Aluspind peab olema kuiv, kandev ja eraldusainetest (nt tolm) vaba. Eemaldage aluspinnalt lahtine materjal ja halvasti kinnitunud värvikiht. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad tuleb kruntida tootega baufan Tiefgrund LF. Praod, augud ja ebatasasused tuleb parandada sobiva baufan-pahtliga.

Töötlemine

Enne kasutamist segage hoolikalt läbi ja kandke lahjendamata kujul rulliga, harjaga, pintsliga või sobiva pihustiga nii, et tekiks ühtlane pind ilma puudusteta. Vajaduse korral kandke peale teine kiht, kui esimene kiht on täielikult kuivanud. Suuremate pindade katmisel tuleb märg-märg-meetodil töötada, et vältida värvi kogunemist. Puhasta töövahendid kohe pärast kasutamist veega.

Kuivamisaeg:
umbes 6 tundi tavatingimustes (+20 °C, suhteline õhuniiskus 65 %, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes (nt madal temperatuur või kõrge õhuniiskus) on kuivamisaeg vastavalt pikem.

Värvitooni reguleerimine:
Värvitooni reguleerimine on võimalik universaalsete värvitoonikontsentraatidega (ainult LW-Oxyd-tüübid) kuni maksimaalselt 0,2 % ilma isolatsioonitoimet kahjustamata.

Juhised airless-pihustamiseks
Pihustusnurk: 50°

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Pihustiotsik: 0,023 – 0,027
Pihustusrõhk: 120 – 180 bar

Tarbimine
Siledad pinnad/peenikese krobelisusega krohv → alates 150 ml/m²
Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovivärvimise abil objektil.

Ladustamine
Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused
Töötlemistemperatuur:
+5 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna puhul

Et mitte kahjustada isolatsioonivõimet, ei tohi baufan Aqua-Deck'i lahjendada ega segada teiste materjalidega (nagu dispersioon- või täisvärvid).

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Katke pinnad, mida ei soovitata värvida. Pihustustööde puhul kasutada kombifiltrit A2/P2. Tagada töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist värvi kasutamise ajal. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma- või nahakontakti korral loputage kohe põhjalikult veega. Ärge laske toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Selle toote ELi VOC-piirväärtus (kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Selle toote VOC-sisaldus maksimaalselt: 1 g/l.

Kõrvaldamine:
Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada koos olmejäätmetega või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi nr 08 01 12 alusel.

GISCODE katteainetele: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.